



Назначение

Применяется для тепло- и гидроизоляции трубопроводов, инженерных коммуникаций и перекрытий, гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.

Многослойный, рулонный тепло-, гидроизоляционный материал

Техническая консультация

Техническая характеристика

1	Масса вяжущего, г/м ² , не менее	1400
2	Водопоглощение, в течении 24 ч, % по массе, не более	8
3	Температура размягчения вяжущего, °С, не менее	130
4	Гибкость - при сгибании образца материала на брус с закруглением радиусом 35 мм при температуре, не выше, минус 10° С	не должно быть трещин и отслоения стеклоткани
5	Теплостойкость - при температуре 110 °С в течении, не менее 2 ч,	не должно быть вздутий, следов смещения вяжущего
Размеры		
6	Ширина полотна рулона, мм	700; 900; 950; 1050 ±5
7	Общая площадь полотна в рулоне, м	10±0,3

По вопросам приобретения Термоизол рулонный марка ТИР ТУ 21 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Термоизол рулонный марка ТИР ТУ 21

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов