



закалочное масло для получения стальных изделий с высокими значениями твердости, требуемой структуры и чистоты поверхности. Масло обладает низкой испаряемостью, высокой термической и химической стабильностью. Масло не образует вредных веществ в процессе термообработки, обеспечивает оптимальное охлаждение и закалку, в том числе крупногабаритных изделий.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Низкая испаряемость → равномерное охлаждение поверхности закаливаемой детали, исключение образования нежелательных структурных составляющих → обеспечение качества обрабатываемой детали
- Высокая термическая и химическая стабильность → не образуется отложений, ухудшающих цвет поверхности деталей → чистота обрабатываемых деталей
- Высокие моющие свойства → быстрая нейтрализация кислот, образующихся во время закалки масла → улучшенная чистота деталей

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Класс вязкости по ISO	
		16	26
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	25	38
Индекс вязкости	ASTM D 2270	93	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	210	226

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТЕРМОЙЛ-16

Зольность, %	ГОСТ 1461	0,04	0,04
Число омыления, мг КОН/г	ГОСТ 17362	0,2	0,2
Плотность, при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,864	0,873

По вопросам приобретения ТЕРМОЙЛ-16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов