



Однородный прозрачный раствор полиметилфенилсилоксановой смолы в толуоле.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

КО-08	КО-08К	
Условная вязкость, с	не менее 13	20 — 35
Массовая доля нелетучих веществ, %	30 — 34	56 ± 2
Потеря массы после выдержки пленки в течение 10 ч при $(350 \pm 5) ^\circ\text{C}$, %	не более 18	не опред.
рН неводного раствора	6 — 7	5 — 7
Время высыхания пленки до степени 3, мин	не более 60 (при $(100 \pm 3) ^\circ\text{C}$)	не более 30 (при $(150 \pm 2) ^\circ\text{C}$)
Прочность пленки при ударе после выдержки в течение 10 ч при $(350 \pm 5) ^\circ\text{C}$, см	не менее 50	не менее 40
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед.	не опред.	не менее 0,27

Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна.



ПРИМЕНЕНИЕ:

КО-08

- Связующее в термостойких цветных эмалях (покрытия выдерживают рабочую температуру до 400°C, а с добавлением алюминиевой пудры – до 600°C).
- Органами здравоохранения разрешено применение в качестве защитных покрытий поверхностей, контактирующих с пищевыми средами.

КО-08К

- Связующее в термостойких эмалях в сочетании с неорганическими пигментами и наполнителями (рабочая температура до 800°C).
- Благодаря хорошей адгезии к стали, титану, керамике, стеклу и меди обеспечивает антикоррозионную защиту изделий из этих материалов в любых климатических условиях.

Срок хранения 12 месяцев

По вопросам приобретения ТЕРМОСТОЙКИЙ ЛАК КО-08, КО-08К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов