



Прозрачный светлый раствор полифенилдиметилсилоксановой смолы в толуоле, модифицированный раствором полибутилметакриловой смолы в смеси ацетона, этилацетата и бутилацетата или ксилола, а также модифицированный силиконами.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Условная вязкость, с	не менее 14	
Массовая доля нелетучих веществ, %	15 — 20	
Кислотное число, мг КОН/г лака	не более 1,0	
Время высыхания пленки до степени 3, мин	не более 120	
Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 3	
Диэлектрический показатель	Условия испытаний	
	R; M(15-35C) 45-75%	24h (23C) 93% M(15-35C) 45-75%
Удельное объемное электрическое сопротивление пленки, Ом/м, не менее	10^{12}	10^{11}
Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее	60	40

Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна.



Термостойкий лак КО-85ФМ-1

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Электроизоляционный, влагостойкий и пропиточный материал, а также связующее для получения покровных лакокрасочных материалов.

Срок хранения 12 месяцев

По вопросам приобретения термостойкий лак КО-85ФМ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов