



Раствор полифенилдиметилсилоксановой смолы в толуоле, модифицированный раствором полибутилметакриловой смолы в смеси ацетона, этилацетата и бутилацетата или ксилола.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Условная вязкость, с	12 — 17
Массовая доля нелетучих веществ, %	15 — 17
Кислотное число, мг КОН/г лака	не более 1,0
Время высыхания пленки до степени 3, мин	не более 120

Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Покраска деревянных изделий (без полировки).
- Изготовление термостойкой эмали, получаемой смешением лака с алюминиевой пудрой в соотношении 100:5.
- Повышенная термо-, влаго- и бензостойкость этой эмали позволяет применять её для окраски металлических изделий, длительно работающих при температуре 300-350°C, например выхлопных труб и эжекторов гусеничных машин, деталей котлов, дымовых труб и концов проводов, а также для восстановления повреждённого лакокрасочного покрытия.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТЕРМОСТОЙКИЙ ЛАК КО-85ФМ

Срок хранения 12 месяцев

По вопросам приобретения термостойкий лак и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов