



Термостойкий вакуумплотный конструкционный клей / компаунд ВТ-25-200

Описание:

термостойкий клей-компаунд холодного отверждения с пониженной вязкостью (пастообразная масса), на основе эпоксиеlementоорганической смолы, аминного отвердителя и наполнителя.

Применение:

герметичное склеивание сталей, алюминия, меди, латуни, керамики, графита, фторопластов, поликарбоната. Температурный интервал применения: от -269°C до 200°C.

Техническая документация:

ОСТ В 6-06-5100-96

Физико-химические характеристики клея ВТ-25-200

ОСТ В 6-06-5100-96

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Термостойкий вакуумплотный конструкционный клей / компаунд ВТ-25-200

#	Наименование показателя	Норма
1	Предел прочности клеевого соединения при сдвиге МПа (кгс/ см ²), не менее (сталь 30 ХГСА)	При 20°С — 16 (160), при 200°С — 1,5 (15)

По вопросам приобретения Термостойкий вакуумплотный конструкционный клей / компаунд ВТ-25-200 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов