



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 3:1
- Рабочая температура от -55 °С до +135 °С
- Температура усадки +120—170 °С
- Электрическая прочность не менее 15 кВ/мм
- Объемное сопротивление 10^{14} Ом·см
- Горючесть подавляет горение
- Химическая стойкость средняя
- Материал Полиолефин

Тонкостенная термоусадочная трубка Raychman® I-3000 из термостойкой композиции полиолефина с подавлением горения применяется в условиях с повышенными требованиями к температурному режиму и пожарной безопасности.

Трубки Raychman® I-3000 используются в военной, авиационной и аэрокосмической промышленности и в машиностроении.

Специальные термоусаживаемые трубки с подавлением горения, предназначенные для применения в условиях повышенных температур (до +135°С) и в сложных условиях окружающей среды.

Стандартный цвет: черный (другие цвета доступны на заказ). Поставляется в бухтах и в нарезке по 1 м.

Применяются в авиастроительной, аэрокосмической, военно-промышленной отраслях. Используются при изготовлении высокоточных инструментов и научного оборудования

Если Вам требуется трубка с более высокой рабочей температурой эксплуатации, то обратите внимание на трубку Raychman® I-5000: она выдерживает температуру до +150 °С. Срок службы материала — не менее 20 лет.

Не подлежит обязательной сертификации.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойство	Метод испытания	Стандартные значения
Прочность на растяжение, МПа	ASTM D 2671	Не менее 10.4
Удлинение до разрыва, %	ASTM D 2671	Не менее 200
Продольная усадка, %	UL 224	Не более 5%
Электрическая прочность, кВ/мм	IEC 243	Не менее 15
Объемное электрическое сопротивление	IEC 93	Не менее 10^{14} Ом·см
Водопоглощение, %	ASTM D570	Менее 0,5
Коррозия меди	—	Не корродирует
Коэффициент усадки	—	3:1

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Техническая консультация

Размерный ряд	Размер при поставке	После усадки, мм			Стандартная упаковка
	Мин. внутренний диаметр, мм	Макс. внутренний диаметр	Средняя толщина стенки, мм		
1,5/0,5	1,5	0,5	0,45±0,10		200 м/бухта
3,0/1,0	3,0	1,0	0,55±0,10		200 м/бухта
4,5/1,5	4,5	1,5	0,60±0,10		100 м/бухта
6/2	6,0	2,0	0,65±0,10		100 м/бухта

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА RAYCHMAN® I-3000

9/3	9,0	3,0	$0,75 \pm 0,15$	50 м/бухта
12/4	12,0	4,0	$0,75 \pm 0,15$	50 м/бухта
15/5*	15,0	5,0	$0,80 \pm 0,15$	50 м/бухта
18/6	18,0	6,0	$0,85 \pm 0,15$	50 м/бухта
24/8	24,0	8,0	$1,00 \pm 0,20$	25 м/бухта
30/10*	30,0	10,0	$1,15 \pm 0,20$	50 м/бухта
39/13*	39,0	13,0	$1,50 \pm 0,20$	50 м/бухта
50/16*	50,0	16,0	$2,50 \pm 0,20$	1 м
60/20*	60,0	20,0	$2,60 \pm 0,20$	1 м
70/23*	70,0	23,0	$2,60 \pm 0,20$	1 м
80/26*	80,0	26,0	$2,60 \pm 0,20$	1 м
90/30*	90,0	30,0	$2,60 \pm 0,20$	1 м
100/33*	100,0	33,0	$2,60 \pm 0,20$	1 м

По вопросам приобретения ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА RAYCHMAN® I-3000 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов