



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -20 °C до +105 °C
- Температура усадки +100 °C
- Диаметр от 10 мм до 50 мм
- Химическая стойкость низкая

Трубка хорошо повторяет контуры предметов, придает прочность узлам и соединениям после усадки, не боится влаги, щелочей и кислот. Благодаря древесному рисунку трубка используется для оформления интерьеров и эксклюзивных дизайнерских решений.

Тонкостенная термоусаживаемая трубка Raychman® PVC из жесткого поливинилхлорида окрашивается под дерево шести пород:

- бук,
- вишня,
- орех,
- красное дерево,
- дуб рустик,
- дуб светлый.

До и после усадки трубка Raychman® PVC достаточно жесткая, поэтому она не предназначена для усадки на изделия, которые подвергаются сильным механическим деформациям в процессе эксплуатации.

Трубка Raychman® PVC с имитацией древесного рисунка — альтернатива защитным лакокрасочным покрытиям.



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА RAYCHMAN® PVC (ПОД ДЕРЕВО

Не подлежит обязательной сертификации.

Техническая консультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Прочность на растяжение	21,0 МПа
Температура усадки	+100 °С
Рабочая температура	от -20 °С до +105 °С
Объемное электрическое сопротивление	10^{14} Ом·см
Цветовая гамма	бук, вишня, дуб рустик, дуб светлый, красное дерево, орех
Сертификаты	Соответствует RoHS

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Техническая консультация****РАЗМЕРНЫЙ РЯД**

Наименование	Внутренний диаметр, мм		Толщина стенки, мм		Стандартная упаковка, метров в бухте
	До усадки, min	После усадки, max	До усадки	Продольная усадка, %	
PVC Ø 10 / 5	10.0	5.0	0.10±0.01	7±2	200
PVC Ø 20 / 10	20.0	10.0	0.12±0.015	7±2	200
PVC Ø 30 / 15	30.0	15.0	0.14±0.02	9.5±2	200
PVC Ø 50 / 25	50.0	25.0	0.20±0.04	10±5	150

По вопросам приобретения ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА RAYCHMAN® PVC (ПОД ДЕРЕВО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов