



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Рабочая температура:** от -55°C до +145°C.

**Температура усадки:** Начало при 100°C, и полная усадка при 130°C.

**Существующие размеры:** 15/7,5, 16/8, 30/15, 35/17,5, 40/20,45/22,5, 50/25, возможно изготовление специальных размеров на заказ.

**Коэффициент усадки:** 2:1

**Материал:** Модифицированный (радиационно сшитый) полиэтилентерефталат.

**Толщина стенок:** тонкостенные (см. таблицу).

**Доступные цвета:** Черный, Прозрачный . Возможно производство трубок иных цветов по согласованию с заказчиком.

Термоусаживаемые тонкостенные трубки из полиэтилентерефталата (лавсан или полиэстер) марки PET Rauchman

## Техническая консультация

**Область применения:** Данный тип трубок нашел очень широкое применение в электротехнике и энергетике, приборостроение и не только. Трубки применяются для изоляции выводных и монтажных проводов, кабелей в электрооборудовании и радиоаппаратуре, а также для дополнительной защиты и герметизации различных соединений. Характерной особенностью, трубок данного вида, является повышенная температура эксплуатации .

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Характеристики

### Техническая консультация

Параметры	Значения
Прочность на растяжение, МПа	23,0
Температура усадки	+130 °С
Рабочая температура	от -55 °С до +145 °С
Объемное электрическое сопротивление, Ом·см	1015
Электрическая прочность, кВ/мм	18,2
Цветовая гамма	Черный, прозрачный (возможны др. цвета)
Сертификаты	Соответствует RoHS

## РАЗМЕРЫ

### Техническая консультация



ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА PET RAYCHMAN

Наименование	Доусадки		После усадки	
	Внутренний диаметр (мм) $\geq$	Толщина стенки (мм)	Внутренний диаметр(мм) $\leq$	Тощина стенки (мм)
PET 15/7,5 Raychman	15	0,1 $\pm$ 0,015	7,5	0,2 $\pm$ 0,015
PET 16/8 Raychman	16	0,1 $\pm$ 0,015	8	0,2 $\pm$ 0,015
PET 30/15 Raychman	30	0,1 $\pm$ 0,015	15	0,2 $\pm$ 0,015
PET 35/17,5 Raychman	35	0,15 $\pm$ 0,02	17,5	0,3 $\pm$ 0,02
PET 40/20 Raychman	40	0,2 $\pm$ 0,04	20	0,4 $\pm$ 0,04
PET 45/22,5 Raychman	45	0,2 $\pm$ 0,04	22,5	0,4 $\pm$ 0,04
PET 50/25 Raychman	50	0,2 $\pm$ 0,04	25	0,4 $\pm$ 0,04

По вопросам приобретения ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА PET RAYCHMAN и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов