



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА RAYCHMAN® WRSGY

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -40 °C до +100 °C
- Температура усадки от +100 °C до +130 °C
- Объемное сопротивление 10^{14} Ом·см
- Удлинение до разрыва не менее 300%
- Прочность на растяжение не менее 10 МПа
- Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
- Химическая стойкость высокая

Маслостойкая изоляционная термоусаживаемая трубка Raychman WRSGY применяется в кабельных муфтах и при работах с кабелем с бумажной маслопропитанной изоляцией.

Защищает объекты, которые погружаются в трансформаторные масла или имеют с ними контакт.

Трубка имеет желтовато-белый полупрозрачный цвет и глянцевую, очень гладкую поверхность. Усаживается быстро и без растрескивания, демонстрирует отличную стойкость к трансформаторным маслам и хорошую гибкость.

Не подлежит обязательной сертификации.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД**

Размеры	Внутренний диаметр		Толщина стенки после усадки номинальная, мм	Стандартная длина, мм
	До усадки минимум, мм	После усадки, максимум, мм		
Ø 20	20	8	1.7	100-1000
Ø 30	30	11	1.8	100-1000
Ø 35	35	12	2.0	100-1000
Ø 40	40	17	2.2	100-1000
Ø 50	50	20	2.3	100-1000
Ø 60	60	23	2.4	100-1000
Ø 75	75	29	2.6	100-1000
Ø 90	90	30	2.8	100-1000
Ø 100	100	40	3.0	100-1000
Ø 120	120	45	3.0	100-1000

По вопросам приобретения ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА RAYCHMAN® WRSGY и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов