



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА TCT PROTECTIVE (WRSHG)

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -45 °С до +105 °С
- Температура усадки от +100 °С до +130 °С
- Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
- Объемное сопротивление 10^{14} Ом·см
- Продольная усадка не более 10 %
- Удлинение до разрыва не менее 300 %
- Химическая стойкость средняя

Термоусаживаемая трубка TCT Protective WRSHG из радиационно сшитого полиолефина применяется в качестве внешней защитной оболочки жил кабеля в соединительных и концевых кабельных муфтах.

[Техническая консультация](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства

Метод тестирования

Значение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рабочая температура	—	от -45°C до +105°C
Температура усадки	—	от +100°C до +130°C
Прочность на растяжение, МПа	ASTM D 638	≥ 13
Удлинение до разрыва, %	ASTM D 638	≥ 300 %
Прочность на разрыв после старения, МПа	ASTM-D 2671/ (120°Cx168 ч)	≥ 11
Удлинение до разрыва после старения, %	ASTM-D 2671/ (120°Cx168 ч)	≥ 230
Электрическая прочность, кВ/мм	IEC 243	≥ 20
Объемное электрическое сопротивление	IEC 93	≥ 10 ¹⁴ Ом·см
Продольная усадка, %	UL 224	≤ 10
Эксцентриситет, %	ASTM D 2671	≤ 30
Водопоглощение, %		

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Техническая консультация

Наименование	Диаметр		Толщина стенки после усадки, мм	Стандартная длина, мм
	До усадки, мм	После усадки, мм		
TCT Protective 10/5	10	5	1,2 ± 0,1	275-1000
TCT Protective 15/7	15	7	1,4 ± 0,1	275-1000
TCT Protective 20/8	20	8	1,7 ± 0,1	275-1000
TCT Protective 30/11	30	11	1,9 ± 0,1	275-1000



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА TCT PROTECTIVE (WRSHG)

TCT Protective 35/13	35	13	$2,1 \pm 0,1$	275-1000
TCT Protective 40/17	40	17	$2,4 \pm 0,1$	275-1000
TCT Protective 50/22	50	22	$2,6 \pm 0,1$	800-1200
TCT Protective 60/25	60	25	$2,6 \pm 0,1$	800-1200
TCT Protective 80/30	80	30	$2,9 \pm 0,1$	800-1200
TCT Protective 100/39	100	39	$3,15 \pm 0,15$	800-1200
TCT Protective 120/45	120	45	$3,15 \pm 0,15$	800-1200
TCT Protective 140/56	140	56	$3,65 \pm 0,15$	800-1200
TCT Protective 160/58	160	58	$3,65 \pm 0,15$	800-1200

По вопросам приобретения ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА TCT PROTECTIVE (WRSHG) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов