



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА ТТК НГ (КЛЕЕВАЯ) С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки: 3:1, 4:1
- Рабочая температура: от -50 °С до +125 °С
- Температура усадки: от +120 °С
- Электрическая прочность не менее: 15 кВ/мм
- Рабочее напряжение: до 1кВ
- Продольная усадка: не более 15%
- Подавление горение: VW-1.
- Цвет: Черный.

Термоусадочные трубки ТТК нг являются альтернативным (бюджетным) вариантом [трубки ТУТ Кнг](#). Основное отличие это класс подавления горения VW-1 и менее жёсткие требования (допуска) к размерам трубки (До/После усадки, толщине стенки, толщине клеевого слоя).

Однако данная трубка хорошо себя зарекомендовала в применении с менее агрессивными условиями эксплуатации изделий. Она широко применяется в электрике и энергетике для защиты и герметизации.

Трубка ТТК нг выпускается с коэффициентами усадки 3:1 и 4:1, форма поставки нарезка или бухта в зависимости от типоразмера.

Не подлежит обязательной сертификации.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА ТТК НГ (КЛЕЕВАЯ) С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Размер До усадки*	Размер После усадки*	
Коэффициент усадки 3:1	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)
ТТКнг Raychman D:3/1	3,0	1,0	0,7
ТТКнг Raychman D:4,5/1,5	4,5	1,5	1
ТТКнг Raychman D:6/2	6,0	2,0	1,2
ТТКнг Raychman D:8/2,7	8,0	2,7	1,3
ТТКнг Raychman D:9/3	9,0	3,0	1,5
ТТКнг Raychman D:12/4	12,0	4,0	1,7
ТТКнг Raychman D:15/5	15,0	5,0	1,8
ТТКнг Raychman D:19/6,5	19,0	6,5	2,1
ТТКнг Raychman D:24/8	24,0	8,0	2,2
ТТКнг Raychman D:30/10	30,0	10,0	2,3
ТТКнг Raychman D:39/13	39,0	13,0	2,6
ТТКнг Raychman D:51/17	51,0	17,0	2,8
Коэффициент усадки 4:1			
ТТКнг Raychman D:4/1	4,0	1,0	1,2
ТТКнг Raychman D:6/1,5	6,0	1,5	1,2
ТТКнг Raychman D:8/2,7	8,0	2,0	1,5
ТТКнг Raychman D:12/3	12,0	3,0	1,8
ТТКнг Raychman D:16/4	16,0	4,0	1,9
ТТКнг Raychman D:20/5	20,0	5,0	2,3
ТТКнг Raychman D:24/6	24,0	6,0	2,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА ТТК НГ (КЛЕЕВАЯ) С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ

ТТКнг Raychman D:32/8	32,0	8,0	2,6
ТТКнг Raychman D:40/10	40,0	10,0	2,8
ТТКнг Raychman D:52/13	52,0	12,0	3,4

По вопросам приобретения ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА ТТК НГ (КЛЕЕВАЯ) С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов