



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: от -45°C до +125°C
 - Температура усадки: от +90°C до +120°C
 - Коэффициент усадки: 2:1
 - Кислородный индекс: 27
 - Продольная усадка: От 0 до 15%
 - Горючесть: Не поддерживает горение(**VW-1**)
 - Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
 - Рекомендуемое рабочее напряжение: До 600 вольт
 - Размерный ряд: Внутренний диаметр от 0,8 до 1,5 мм
 - Базовый цвет*: Черный, белый, зеленый, красный, синий, желтый, прозрачный**
- * — *оттенки цвета трубок не нормируются и могут различаться от партии к партии*
- ** — *трубки прозрачного цвета не подавляют горения*

Трубка ТУТнг (Стандарт) совместима с технологией термотрансферной печати, демонстрируя вполне удовлетворительное качество печати.

В целом ТУТнг (Стандарт) — это продукт способный дать максимум качества за разумную стоимость. Рекомендуем эту трубку в случаях, когда цена является определяющим фактором при выборе аналогов и при этом заказчику требуется свойство подавления горения.

**Техническая консультация****Характеристики**

Параметр	Метод испытания	Результат
Предел прочности на разрыв, МПа	ASTM D2671	не менее 10,4
Относительное удлинение до разрыва	ASTM D2671	$\geq 200\%$
Предел прочности на разрыв после теплового старения, МПа	UL224 (+158°C x 168 ч)	не менее 7,3
Относительное удлинение до разрыва после теплового старения	UL224 (+158°C x 168 ч)	$\geq 100\%$
Продольное изменение (%)	ASTM D 2671	-5% $\square$ +5%
Электрическая прочность, кВ/мм	IEC 243	≥ 15
Объемное сопротивление (Ом · см)	ASTM D 876	$\geq 1 \times 10^{14}$
Испытание на температурный шок	UL 224 (+250°C x 4 часа)	Без повреждений, Не капает, не стекает
Эксплуатация при низких температурах ($\leq -40^\circ\text{C}$)	UL224 (-30°C x 1ч)	Нет трещин
Экологическая безопасность	RoHS	Не содержит: Cd, Hg, Pb, Cl, Br, Cr6+, PBB, PBDE

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД****Техническая консультация**

Внимание! Трубка ТУТнг ГОСТ (LS/HF) продаётся ТОЛЬКО целыми бухтами!

Размерный ряд для заказа	До усадки		После усадки		Упаковка в бухте, м.
	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр не более, мм	Толщина стенки, мм	
Ø 1,5	2,0 ± 0,3	0,20 ± 0,08	0,8	0,36 ± 0,08	200/400
Ø 2,0	2,5 ± 0,3	0,20 ± 0,08	1,0	0,42 ± 0,08	200/400
Ø 2,5	3,0 ± 0,3	0,22 ± 0,08	1,25	0,44 ± 0,08	200/400
Ø 3,0	3,5 ± 0,3	0,25 ± 0,08	1,5	0,44 ± 0,08	200
Ø 3,5	4,0 ± 0,3	0,25 ± 0,08	1,75	0,44 ± 0,08	200
Ø 4,0	4,5 ± 0,3	0,25 ± 0,08	2,0	0,44 ± 0,08	200
Ø 4,5	5,0 ± 0,3	0,25 ± 0,08	2,25	0,44 ± 0,08	200
Ø 5,0	5,5 ± 0,3	0,25 ± 0,08	2,5	0,50 ± 0,08	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА ТУТНГ (СТАНДАРТ) ГОСТ

Ø 5,5	6,0 ± 0,3	0,25 ± 0,08	2,75	0,50 ± 0,08	100
Ø 6,0	6,5 ± 0,3	0,28 ± 0,10	3,0	0,54 ± 0,10	100
Ø 7,0	7,6 ± 0,3	0,30 ± 0,10	3,5	0,56 ± 0,10	100
Ø 8,0	8,6 ± 0,3	0,30 ± 0,10	4,0	0,56 ± 0,10	100
Ø 9,0	9,6 ± 0,4	0,30 ± 0,10	4,5	0,56 ± 0,10	100
Ø 10,0	10,7 ± 0,4	0,30 ± 0,10	5,0	0,56 ± 0,10	100
Ø 12,0	12,7 ± 0,4	0,30 ± 0,12	6,0	0,56 ± 0,12	100
Ø 13,0	13,7 ± 0,4	0,35 ± 0,12	6,5	0,56 ± 0,12	100
Ø 14,0	14,7 ± 0,4	0,35 ± 0,12	7,0	0,65 ± 0,12	100
Ø 15,0	15,7 ± 0,5	0,35 ± 0,12	7,5	0,65 ± 0,12	100
Ø 16,0	16,7 ± 0,5	0,35 ± 0,12	8,0	0,65 ± 0,12	100
Ø 17,0	17,7 ± 0,5	0,35 ± 0,12	8,5	0,65 ± 0,12	100
Ø 18,0	19,0 ± 0,5	0,40 ± 0,12	9,0	0,77 ± 0,15	100
Ø 20,0	21,0 ± 0,5	0,40 ± 0,15	10,0	0,77 ± 0,15	100
Ø 22,0	23,0 ± 0,5	0,40 ± 0,15	11,0	0,77 ± 0,15	100
Ø 25,0	26,0 ± 1,0	0,45 ± 0,15	12,5	0,87 ± 0,15	50
Ø 28,0	29,0 ± 1,0	0,45 ± 0,15	14,0	0,87 ± 0,15	50
Ø 30,0	31,5 ± 1,0	0,45 ± 0,15	15,0	0,87 ± 0,15	50
Ø 35,0	36,5 ± 1,0	0,50 ± 0,20	17,5	0,97 ± 0,15	50
Ø 38,0	39,5 ± 1,0	0,50 ± 0,20	19,0	0,97 ± 0,20	50
Ø 40,0	42,0 ± 1,5	0,50 ± 0,20	20,0	0,97 ± 0,20	50
Ø 50,0	53,0 ± 2,0	0,55 ± 0,20	25,0	1,10 ± 0,20	25
Ø 60,0	≥ 60,0	0,60 ± 0,20	30,0	1,20 ± 0,20	25
Ø 70,0	≥ 70,0	0,65 ± 0,20	35,0	1,30 ± 0,20	25
Ø 80,0	≥ 80,0	0,65 ± 0,20	40,0	1,30 ± 0,20	25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА ТУТНГ (СТАНДАРТ) ГОСТ

Ø 90,0	≥ 90,0	0,65 ± 0,20	45,0	1,30 ± 0,20	25
Ø 100,0	≥ 100,0	0,65 ± 0,20	50,0	1,30 ± 0,20	25
Ø 120,0	≥ 120,0	0,65 ± 0,20	60,0	1,30 ± 0,20	25
Ø 150,0	≥ 150,0	0,65 ± 0,20	75,0	1,30 ± 0,20	25
Ø 180,0	≥ 180,0	0,65 ± 0,20	90,0	1,30 ± 0,30	25
Ø 210,0	≥ 210,0	0,65 ± 0,20	105,0	1,30 ± 0,30	25
Ø 230,0	≥ 230,0	0,65 ± 0,20	115,0	1,30 ± 0,30	25
Ø 250,0	≥ 250,0	0,65 ± 0,20	125,0	1,30 ± 0,30	25

По вопросам приобретения ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА ТУТНГ (СТАНДАРТ) ГОСТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов