



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал РЕХ
- Рабочая температура от -55 °С до +80 °С
- Температура усадки от +125 °С до +200 °С

Термоусаживаемые кабельные капы ОГТ с внутренним клеевым слоем используются для герметизации и защиты концов кабеля, силовых проводов и кабелей связи от воздействия окружающей среды во время хранения, транспортировки и прокладки.

Описание

Термоусаживаемые кабельные капы ОГТ с внутренним клеевым слоем используются для герметизации и защиты концов кабеля, силовых проводов и кабелей связи от воздействия окружающей среды во время хранения, транспортировки и прокладки.

Альтернативное применение:

- закупоривание металлических и полимерных труб,
- защита концов полых изделий от влаги,
- изоляция болтов и шпилек на открытом воздухе.

ОГТ — эконом-вариант термоусаживаемых колпачков [Raychman® TCT Cap](#). Основное отличие в температуре усадки и технологии нанесения клеевого слоя.

Не подлежит обязательной сертификации.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Размерный ряд

[Техническая консультация](#)

Размерный ряд для заказа	Внутренний диаметр, мм		Минимальная толщина стенки, мм		Длина изделия, мм
	До усадки, min	После усадки, max	До усадки	После усадки	
ОГТ 11/5.5	11	5.5	0.7	1.1	22
ОГТ 16/7.5	16	7.5	1.2	2.5	70
ОГТ 20/8.0	20	8.0	1.2	2.5	75
ОГТ 25/11	25	11.0	1.2	2.5	80
ОГТ 32/16.5	32	16.5	1.2	2.5	90
ОГТ 50/26	50	26	1.5	2.8	115
ОГТ 70/37	70	37	1.8	3.2	120
ОГТ 100/46	100	46	1.8	3.5	140
ОГТ 120/57	120	57	1.8	3.5	155
ОГТ 140/70	140	70	2.0	4.0	180
ОГТ 250/95	250	95	2.0	4.0	270

*Разные партии термоусаживаемых капов при изготовлении могут незначительно отличаться по размерам от указанных в таблице (на 1—2 мм). Если для вас принципиален конкретный размер и длина оконцевателей, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения реальных размеров изделий, которые есть в наличии.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Термоусадочные колпачки (капы) Raychman® ОГТ

Аналоги

Техническая консультация

производитель Raychem / Tyco DSG-Canusa 3M WOER IEK

Наименование SSC / ESC CEC SKE WRSJD KTK

По вопросам приобретения Термоусадочные колпачки (капы) Raychman® ОГТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов