



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Температура усадки: от +100 °C до +135 °C max.
- Коэффициент усадки: > 3:1
- Рабочая температур: от -45 °C до +105 °C
- Стандартная длина: 450 мм и 950 мм
- Комплектация: металлическая скоба в комплекте

Термоусаживаемые кожухи с металлическими крепежными скобами и клеевым слоем, предназначены для восстановления внешней оболочки высоковольтных кабелей. Кожух обеспечивает хорошую герметизацию, изоляцию и водостойкость мест повреждения оболочки кабеля. Усиливает механическую прочность, в месте повреждения внешней оболочки кабеля.

Описание

Техническая консультация

Свойства	Метод тестирования	Результат
Длительная эксплуатационная температура —		от -45 °C до +105 °C
Прочность на разрыв	ASTM D638	> 13 МПа
Удлинение до разрыва	ASTM D638	> 300%
Удлинение до разрыва после нагрева	ASTM D2671 (168 ч / +120 °C)	> 210%

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прочность на растяжение после нагрева	ASTM D2671	> 11 мПа
Электрическая прочность	IEC243	> 20 кВ/мм
Объёмное электрическое сопротивление	ASTM D2303	> 10 ¹⁴ Ом·см
Продольная усадка	—	< 10%
Водопоглощение	ISO 62	< 0,1%

Спецификация

Размерный ряд	Внутренний диаметр, мм		Номинальная толщина стенки после усадки, мм	Стандартная длина изделия, мм
	До усадки, min	После усадки, max		
TCT RS 30/12	30	12	1.6 +/- 0.2	450 или 900
TCT RS 50/18	50	18	1.5 +/- 0.2	450 или 900
TCT RS 60/22	60	22	1.5 +/- 0.2	450 или 900
TCT RS 85/30	85	30	1.5 +/- 0.2	450 или 900
TCT RS 100/35	100	35	1.5 +/- 0.2	450 или 900
TCT RS 120/40	120	40	1.5 +/- 0.2	450 или 900
TCT RS 150/50	150	50	1.5 +/- 0.2	450 или 900

Аналоги

[Техническая консультация](#)



Термоусаживаемые кожухи Raychman® TCT RS

Производитель Raychem / Tyco DSG-Canusa 3M WOER

Наименование CRSM CRDW HDCW WRSXP

По вопросам приобретения Термоусаживаемые кожухи Raychman® TCT RS и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов