



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент усадки: 3:1

Прочность на растяжение: 12,0 МПа

Предельное удлинение: 220%

Рабочая температура: -55С ÷ +125С

Минимальная температура усадки: +70С

Температура полной усадки: +110С

Макс. температура хранения: +50°С

Цвета: желтый, белый

Соответствует: RoHS 2.0 (EU) 2015/863) UL224 E214175 1250С VW-1 SAE-AS81531 ,MIL-STD-202

Термоусаживаемые маркеры используются для идентификации проводов и кабелей в военной, аэрокосмической и военно-морской промышленности. Это термоусаживаемые трубки, закрепленные на перфорированной ленте стандартного размера для специальных принтеров.

Термоусаживаемые маркеры AMS-M представляют из себя термоусаживаемые трубки из подавляющего горение, поперечно «сшитого» полиолефина, закрепленные на перфорированной ленте (каркас «лесенка»). Лента имеет стандартный размер и предназначена для использования в специальных термотрансферных принтерах.

Термоусаживаемые маркеры AMS-M предназначены для идентификации проводов и кабелей. С помощью принтера на трубку наносят надписи и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



изображения. Сразу после нанесения надписи на поверхность маркера надпись становится несмываемой. Маркировочные знаки остаются разборчивыми и четкими, даже если подвергаются воздействию абразивных материалов, агрессивных чистящих средств, различных растворителей и горюче смазочных материалов.

Термоусаживаемые маркеры с неудаляемыми надписями (перманентное нанесение)

Печать наносится с помощью спец. принтера

Быстрая усадка при невысокой температуре защищает от нагрева чувствительное оборудование и соединения.

Маркеры гибкие, обладают высокой огнестойкостью.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Техническая консультация

Наименование трубки-маркера	Размер мм.	Внутренний диаметр до усадки (минимальный) мм.	Внутренний диаметр после усадки (максимальный) мм.	Ширина в плоском виде мм.	Рекомендуемый диапазон применения мм.	Количество шт./катушка мм.
AMS-M3x 2,4×50мм	Φ2.4	3.2±0.4	0,8	5.2±0.4	0,9-2,0	3000÷500
AMS-M3x 3,2×50мм	Φ3.2	4.0±0.4	1	6.4±0.4	1,1-2,7	3000÷500
AMS-M3x 4,8×50мм	Φ4.8	5.4±0.4	1,6	9.0±0.5	1,8-4,1	3000÷500
AMS-M3x 6,4×50мм	Φ6.4	7.0±0.6	2,1	11±0.5	2,3-5,5	3000÷500
AMS-M3x 9,5×50мм	Φ9.5	10.6±0.6	3,2	17±1.0	3,5-8,0	2500÷500
AMS-M3x 12,7×50мм	Φ12.7	13.5±0.6	4,2	21±1.0	4,7-10,8	2500÷500
AMS-M3x 19,1×50мм	Φ19.1	20.5±1.0	6,4	32±2.0	7,0-16,3	1500÷500



ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ-МАРКЕРЫ AMS / RSFR

AMS-M3x 25,4×50мм Φ25.4	27.0±1.5	8,5 42±2.0	9,3-21,6	1000÷500	
AMS-M3x 38,1×50мм Φ38.1	41.0±2.0	19 64±2.0	21,0-33,0	800÷/400	
AMS-M3x 51×50мм Φ51	50,8±2.0	25,4 79,5±2.0	27,0-48,0		250

По вопросам приобретения ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ-МАРКЕРЫ AMS / RSFR и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов