



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 3:1
- Температура усадки от +105 °С до +135 °С
- Гарантийный срок хранения 3 — года
- Срок службы 30 — лет

УКПт (Уплотнитель Кабельных Проходов термоусаживаемый) и УКПтП (Уплотнитель Кабельных Проходов с мастичной призмой) предназначены для герметизации прохода одиночных и групповых кабельных линий в асбестоцементных, полимерных и стальных трубах, используемых в качестве ввода в конструкцию зданий и сооружений.

Описание

[Техническая консультация](#)

Может быть использован для кабельных линий с любой изоляцией и любым напряжением.



Термоусаживаемые уплотнители Raychman® УКПт

Тип	Длина т/ус трубы мм	Диаметр до усадки	Диаметр после полной усадки	Толщина стенки после усадки, мм	Герметизирующая ленточная мастика	Киперная лента длиной 1000 мм	Мастичная призма- заполнитель длиной 100 мм
УКПтП 95/25-300	300	95	25	2,5	2 шт	Есть	Есть
УКПтП 140/42-300	300	140	42	3	2 шт	Есть	Есть
УКПтП 175/58-400	400	175	58	3	2 шт	Есть	Есть
УКПтП 210/65-400	400	210	65	3	2 шт	Есть	Есть
УКПт 95/25-300	300	95	25	2,5	2 шт	Нет	Нет
УКПт 140/42-300	300	140	42	3	2 шт	Нет	Нет
УКПт 175/58-400	400	175	58	3	2 шт	Нет	Нет
УКПт 210/65-400	400	210	65	3	2 шт	Нет	Нет

По вопросам приобретения Термоусаживаемые уплотнители Raychman® УКПти получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов