



Термоусаживаемый рукав для изоляции газовых труб (FRD)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки:> 3:1
- Рабочая температур:от -65 °С до +97 °С
- Стандартная ширина:500 мм

Термоусаживаемый рукав узкого назначения, разработан для изоляции стыков газовых труб. Устойчив к воздействию внешней и химически агрессивных сред. Размерный ряд представлен рукавами на диапазон сечений от 159 мм² до 1350 мм²

Характеристик

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Термоусаживаемый рукав для изоляции газовых труб (FRD)

Свойства	Метод тестирования	Результат
Эксплуатационная температура	—	от -45 °C до +105 °C
Прочность на разрыв	GB/T 1040	> 22,1 мПа
Удлинение до разрыва	GB/T 1040	> 550%
Температура размягчения	GB/T 1633	97,6 °C
Температура наступления хрупкости	GB 5470	< -65 °C
Электрическая прочность	GB/T 1410	>36,9 МВ/м
Объёмное электрическое сопротивление	GB/T 1410	$1,36 \cdot 10^{13} \Omega \cdot \text{м}$
Коррозионная стойкость химических сред	GB/T 23257-2009 * *срок испытания 7 дней	10% HCL — 100% 10% NaOH — 97% 10% NaCl — 98%
Стойкость к естественному разрушению	GB/T 1842	>1000 часов

П

о вопросам приобретения Термоусаживаемый рукав для изоляции газовых труб (FRD) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов