



Технологические свойства клеев для отделочных материалов, керамических покрытий и резин

Техническая консультация

Марка клея	Условная вязкость, с при 293 К (20 град.С) в пределах, по вискозиметру ВЗ-1 ГОСТ 9070-75	Жизнеспособность при 293 К (20 град.С) ч. не менее или в пределах	Расход клея на 1 м. кв. поверхности контакта, кг.	Масса 1 м.кв. сухой плёнки клея, кг.
1	2	3	4	5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Технологические свойства клеев для отделочных материалов, керамических покрытий и резин

ПВА-П	Консистенция удобная для нанесения шпателем или кистью	4,00 — 5,00	0,35 (приклеивание винилискожи 0,60 (при оклеивании асбосилита с подслоем жидкого стекла) 1,50 (шпаклевание стыков пазов и отдельных неровностей изоляционной плиты под оклейку тканью — тип изоляции П-I схема гидрозащиты 1 по ОСТ5.3051-73) 2,50 (суммарный расход при шпаклевании в 2 — 3 слоя изоляционной плиты с учётом заделки стыков и пазов — тип изоляции П-I схема гидрозащиты 2,3 по ОСТ5.3051-73) 1,80 (суммарный расход при шпаклевании в 1 слой изоляционной плиты с учётом заделки стыков и пазов — тип изоляции П-II схема гидрозащиты 1 по ОСТ5.3051-73) 0,70 (заделка стыков и местное шпаклевание по ткани) 1,60 (приклеивание ткани к изоляционной плите) 3,00 (склеивание изоляционных плит)	0,23 (приклеивание винилискожи 0,40 (при оклеивании асбосилита с подслоем жидкого стекла) 1,10 (шпаклевание стыков пазов и отдельных неровностей изоляционной плиты под оклейку тканью — тип изоляции П-I схема гидрозащиты 1 по ОСТ5.3051-73) 2,00 (суммарный расход при шпаклевании в 2 — 3 слоя изоляционной плиты с учётом заделки стыков и пазов — тип изоляции П-I схема гидрозащиты 2,3 по ОСТ5.3051-73) 1,40 (суммарный расход при шпаклевании в 1 слой изоляционной плиты с учётом заделки стыков и пазов — тип изоляции П-II схема гидрозащиты 1 по ОСТ5.3051-73) 0,40 (заделка стыков и местное шпаклевание по ткани) 1,20 (приклеивание ткани к изоляционной плите) 2,30 (склеивание изоляционных плит)
-------	--	-------------	--	--

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Технологические свойства клеев для отделочных материалов, керамических покрытий и резин

ПВА-Э	Консистенция удобная для нанесения шпателем или кистью	180 суток	0,35 (склеивание винилискожи) 0,60 (при оклеивании асбосилита с подслоем жидкого стекла)	0,12 (склеивание винилискожи) 0,20 (при оклеивании асбосилита с подслоем жидкого стекла)
ЭРП	Консистенция удобная для нанесения шпателем или кистью	4,00	20,40 (кг./100 погонных метров монтажного шва шириной 30 мм)	15,90 (кг./100 погонных метров монтажного шва шириной 30 мм)
ПЭД-Б	50*	2,00	0,40	0,10 — 0,15
ПН-Э	Консистенция удобная для нанесения шпателем или кистью	3,00-5,00	0,70 — 0,75	0,70 — 0,75
ФЭП	90 — 100*	180 суток	0,30	0,10
88-НП	20 — 40*	180 суток	0,30 — 0,60 (приклеивание винилискожи к асбосилиту 0,15 — 0,20 (приклеивание винилискожи к различным материалам и резин к металлу)	0,10 — 0,20 (приклеивание винилискожи к асбосилиту 0,05 (приклеивание винилискожи к различным материалам и резин к металлу)
88-Н 88-НС	5 — 40 7 — 35	90 суток	0,15 — 0,20 (прикл.резин к металлу) 0,30 — 0,35 (приклеивание линолеума)	0,05 (прикл.резин к металлу) 0,18 (приклеивание линолеума)
51-К-1 88-С	7 — 35 10 — 30	90 суток 180 суток	0,15 — 0,30	0,05
3-100	7 — 25	90 суток	0,15 — 0,20	0,03
3-300	5 — 25	90 суток	0,15 — 0,20	0,05
Лейконат	Консистенция удобная для нанесения кистью	550 суток	0,10	0,02
78-БЦС-П	7 — 40	90 суток	0,50	0,14 — 0,16
БФ-6	60	240 суток	0,20	0,05
Целалит	Консистенция удобная для нанесения мастерком	1,50	8,30	7,00
ЭКП	Консистенция удобная для нанесения мастерком	4,00	8,00	6,50
НКП	Консистенция удобная для нанесения мастерком	2,00	8,20	7,00
ЛОЭ	Консистенция удобная для нанесения мастерком	4,00	8,30	7,00
Полинит	50 (при разбавлении растворителем в соотношении 4:1)	60 суток	0,30 — 0,35	0,18
КН-3	Консистенция удобная для нанесения шпателем или кистью	60 суток	0,30 — 0,35	0,18

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Примечания:

1. Нормы расхода клеев и шпаклёвок для теплозвукоизоляционных материалов даны без учёта производственных потерь и должны быть увеличены при заказе компонентов на 20 — 25% (для клея КИП-Д — на 2 — 5%). Для остальных клеев производственные потери учтены в нормах расхода. В проектной документации расход клея принимать по максимальному значению.

2. Условная вязкость приведена:

- в секундах по вискозиметру ВЗ-4, ГОСТ 9070-75 (для клеев: К-17 на смоле МФ-17, ВАК-А, МП, бакелитового, ПЭД-Б, ФЭП, 88-НП);
- в секундах по шариковому вискозиметру, ГОСТ 9070-75 (для клеев ЭПКТ, ЭПК, КС-609);
- в паскаль-секундах по вискозиметру ВПЖ-1, ВПЖ-2 или ВПЖ-4, ГОСТ 10028-67 (для клея к-153);
- по паспортному вискозиметру Хепплера: в сантипуазах — для клеев Анатерм-102Т, Анатерм-103, Анатерм-6М (К317); в пуазах — для клея КИП-Д

По вопросам приобретения Технологические свойства клеев для отделочных материалов, керамических покрытий и резин и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: