



ТИМПЛЭКС

ТИМПЛЭКС – теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола

ТУ 5768-072-00206457-2006

Внешний вид

Плиты представляют собой однородный жесткий термoplast желтого цвета, состоящий из равномерно распределенных замкнутых пор размером 0,1-0,2мм, заполненных воздухом.

Упаковка

Плиты ТИМПЛЭКС в количестве от 7 до 18 шт. формируют в транспортный пакет и упаковывают в пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354-82 и скрепляют скотчем. Высота упаковки не более 42 см.

Сертификация

Продукция сертифицирована в полном объеме. Сертифицированы материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов «Наружные стены, стены подвала, покрытия и полы с теплоизоляцией из плит ТИМПЛЭКС» (ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», г. Москва). Стандарт организации на плиты ТИМПЛЭКС-45 (ОАО «СоюздорНИИ», г. Балашиха).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хранение

Плиты должны храниться в крытых складах. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия солнечных лучей.

Техническая консультация

Технические характеристики			
Массовая доля, %		Марка35	Марка45
Средняя плотность, кг/м ³		31,5-38,5	38,5-45,5
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, МПа	min	0,3	0,5
Предел прочности при изгибе, МПа		0,4-0,7	0,4-0,8
Водопоглощение за 24 часа, % по объему	max	0,2	0,2
Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м°С)	max	0,028	0,030
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С)	max		
при условиях эксплуатации «А» (влажность по массе 2%)		0,029	0,031
при условиях эксплуатации «Б» (влажность по массе 5%)		0,030	0,032
Теплоусвоение (при периоде 24 часа), Вт/(м ² °С)	max		
при условиях эксплуатации «А»		0,36	0,40
при условиях эксплуатации «Б»		0,37	0,42
Паропроницаемость, мг/(м ч Па)	max	0,018	0,015
Категория стойкости к огню		Г3,В2,Д3	Г4,В3,Д3
Стандартные размеры плит, мм			
Длина		1200	
Ширина		600	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТИМПЛЭКС

Толщина	20 — 60
Рабочий диапазон температур, °C	-50°C ... +75°C

По вопросам приобретения **ТИМПЛЭКС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов