



Титан губчатый



Массовая доля определяется по разности: 100 % минус сумма массовых долей регламентируемых примесей.

Размеры кусков неправильной формы: (-30+12) мм, (-25+12) мм, (-12+2) мм, (-12+5) мм, (-5+2) мм, (-2+0) мм, (-2+1) мм.

Изготовление:

Титан губчатый марки ТГ-Тв изготавливают в виде прессованных брикетов диаметром (115 — 170) мм и высотой (20 — 180) мм или в виде кусков указанных фракций.

Упаковка:

Титан губчатый упаковывают в стальные бочки вместимостью **0,25 м3**.

[Техническая консультация](#)

Химические характеристики:

Марка	Химический состав титана губчатого								Твердость по Бринеллю, НВ, 10/1500/30, не более
	Ti, %, не менее	Массовая доля примесей, %, не более							
		Fe	Si	Ni	C	Cl	N	O	
ТГ-90	99,74	0,05	0,01	0,04	0,02	0,08	0,02	0,04	90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Титан губчатый

ТГ-100	99,72	0,06	0,01	0,04	0,03	0,08	0,02	0,04	100
ТГ-110	99,67	0,09	0,02	0,04	0,03	0,08	0,02	0,05	110
ТГ-120	99,64	0,11	0,02	0,04	0,03	0,08	0,02	0,06	120
ТГ-130	99,56	0,13	0,03	0,04	0,03	0,10	0,03	0,08	130
ТГ-150	99,45	0,2	0,03	0,04	0,03	0,12	0,03	0,10	150
ТГ-ТВ	97,75	1,9	—	—	0,10	0,15	0,10	—	—

По вопросам приобретения **Титан губчатый** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов