



Титанат магния пигментный

Выпускается по техническим условиям 6-10-1586-86

[Техническая консультация](#)

Характеристики качества

Показатели по ТУ		
Массовая доля соединений магния в пересчете на MgO, %		не менее 30
Массовая доля свободной окиси магния, %		не более 3,0
Массовая доля летучих веществ, %		не более 0,3
Массовая ДОЛЯ водорастворимых веществ, %		не более 0,5
Маслоёмкость, г/100г пигмента		не более 40
Остаток на сите с сеткой 0,045, %		не более 0,1
Укрывистость, г/м3		не более 65
Коэффициент отражения		не менее 96
Показатели по ТУ		
Массовая доля двуокиси титана	Не менее 99%	
Массовая доля рутильной формы	Не менее 97%	
Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe2O3	Не более 0.08%	
Массовая доля соединений фосфора в пересчете на P2O5	Не более 0.03%	
Массовая доля соединений серы в пересчете на SO3	Не более 0.03%	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Титанат магния пигментный

Массовая доля соединений кремния в пересчете на SiO ₂	Не более 0.15%	
Массовая доля «металлического железа»	Не более 0.02%	
Массовая доля летучих веществ	Не более 0.2%	
Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0056	Не более 0.2%	
Удельная поверхность	3300-4600 см ² /г	

Общая характеристика — продукт представляет собой белый тонкодисперсный порошок, химический состав которого соответствует метатитанату магния

Гигиеническая характеристика — 4 класс опасности (малоопасен)

Области применения — в производстве светотехнических эмалей с высокой отражательной способностью, успешно используется в авиационной и космической промышленности.

По вопросам приобретения **Титаната магния пигментного** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов