



арт. 66024 Структура нити: основа НК 93,5 текс 2 х 3 или НК 187 текс х 1 х 3, уток Пр. х/б 50 текс

Техническая консультация

Ширина, см:	90
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	470±30
Число нитей на 10 см по основе:	80±2
Число нитей на 10 см по утку:	35±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	620
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	—
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25х200 мм, % (по основе):	27
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по утку):	—
Толщина ткани, мм	1,15
Усадка ткани в горячем воздухе в сухом состоянии, %	9,0±1,5
ТУ 8378-005-00327592-99	

Ткань применяется для изготовления клиновых ремней.

По вопросам приобретения Ткань К-10-2-3 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ткань К-10-2-3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов