Техническая консультация

Синонимы	Стеклоткань НТ-7 (Н)
НТД	ТУ 38.105.1925-90
Описание	Ткань НТ-7 представляет собой вулканизованную, а НТ-7Н невулканизованную прорезиненную ткань, изготавливаемую на основе стеклоткани, промазанной с двух сторон клеем из теплостойкой резиновой смеси на основе фторкаучука. Рабочая температура материала от -40 до +250ºС и кратковременно до +700 ºС (секунды).
Применение	• Вулканизованная ткань НТ-7 применяется в качестве защитного и теплоизоляционного материала и предназначенна для обшивки электрожгутов, обклейки колодок, изготовления чехлов, теплоизоляционных матов, различных прокладок на элементы конструкции и других изделий; • Невулканизованную ткань НТ-7Н, применяют для изготовления резинометаллических нагревателей.
Упаковка	Рулон на шпуле. Стандартная норма отгрузки: Рулон 50 п.м. ± 10%. Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления.
Класс опасности	не имеет

Техническая консультация

Физико-химические характеристики материала НТ-7, НТ-7Н (ТУ 38.105.1925-90)

Наименование показателя	Норма
Масса 1 м^2, г	475±25
Разрывная нагрузка полоски размером (25,0±1,5)х(100±10) мм, Н (кгс), не менее	784,8 (80)
Удлинение при разрыве полоски размером (25,0±1,5)х(100±10) мм, %, не менее	3,5

По вопросам приобретения ткань НТ-7, НТ-7Н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов