



Ткань НТ-7 вулканизованная, не вулканизованная ТУ 38 1051925-90

Ткань НТ-7 вулканизованная ТУ 38 1051925-90 Применяется в качестве защитного и теплоизоляционного материала для обшивки электрожгутов, обклейки колодок, изготовления чехлов, теплоизоляционных матов, различных прокладок на элементы конструкций и других изделий.

Ткань НТ-7 обеспечивает работоспособность в воздухе в интервале температур от минус 40 до плюс 250 градусов С и кратковременно (секунды) до плюс 700 градусов С.

Ткань НТ-7 представляет собой вулканизованную прорезиненную ткань , изготавливаемую из ткани стеклянной марки ТССН (четырёхремизный сатин), промазанную с двух сторон клеем из теплостойкой резиновой смеси ИРП-1141 на основе фторкаучука.

Ткань НТ-7 поставляется длиной от 25 до 120 метров. Масса 1 метра .кв. должна быть 475 ± 25 граммов. Ширина ткани НТ-7 и НТ-7Н определяется шириной исходной ткани марки ТССН ($1000 \text{ мм} \pm 200 \text{ мм}$).

Вулканизованная ткань закатывается в чистый прокладочный материал из следующих тканей : перкаль или ткань хлопчатобумажная.

Ткань НТ-7 вместе с прокладочным материалом в рулонах упаковывается в полиэтиленовую пленку или прорезиненную ткань . Завернутые рулоны ткани упаковываются в деревянные ящики с обрешеткой. Масса одного упаковочного места не должна превышать 70 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ткань НТ-7 при хранении должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, кислот, щелочей, масел и должна размещаться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Отопительные приборы должны быть экранированы.

В случае хранения ткани при температуре ниже 0 градусов С, ткань должна быть выдержана при температуре не ниже плюс 15 градусов С в течение не менее 24 часов.

Гарантийный срок хранения вулканизированной ткани – 10 лет со дня изготовления.

Применяется для изготовления резинометаллических нагревателей.

Ткань НТ-7Н обеспечивает работоспособность в воздухе в интервале температур от минус 40 до плюс 250 градусов С и кратковременно (секунды) до плюс 700 градусов С.

Ткань НТ-7Н представляет собой вулканизированную прорезиненную ткань, изготавливаемую из ткани стеклянной марки ТССН (четырёхремизный сатин), промазанную с двух сторон клеем из теплостойкой резиновой смеси ИРП-1141 на основе фторкаучука.

Ткань НТ-7Н поставляется длиной от 25 до 120 метров. Масса 1 метра .кв. должна быть 475 ± 25 граммов. Ширина ткани НТ-7 и НТ-7Н определяется

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



шириной исходной ткани марки ТССН (1000 мм $\pm$ 200 мм).

В случае хранения ткани при температуре ниже 0 градусов С, ткань должна быть выдержана при температуре не ниже плюс 15 градусов С в течение не менее 24 часов.

Гарантийный срок хранения вулканизованной ткани – 25 суток со дня изготовления.

Технические условия

Вулканизованная ткань НТ-7 применяется в качестве защитного и теплоизоляционного материала и предназначена для обшивки Электро жгутов, обклейки колодок, изготовления чехлов, теплоизоляционных матов, различных прокладок на элементы конструкции и других изделий;

Не вулканизованная ткань НТ- 7Н применяется для изготовления резинометаллических нагревателей.

Ткань НТ-7 обеспечивает работоспособность в воздухе в интервале температур от минус 40 до плюс 250 ос и кратковременно (секунды) до плюс 700 °С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технические требования

Ткани НТ-7, НТ -7Н должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту ТР 4-417, утвержденному в установленном порядке.

Ткань НТ -7 представляет собой вулканизованную, а НТ -7Н- не вулканизованную прорезиненные ткани, изготавливаемые из ткани стеклянной марки ТССН, Э1-125П, 31-18011, промазанной с двух сторон клеем из теплостойкой резиновой смеси ИРП-1141 на основе фторкаучука.

Физико-механические показатели ткани НТ-7

- 1.Разрывная нагрузка полосы размером $(25,0 \pm 1,5) \times (100 + 10)$ мм, Н (кгс), не менее 784,8 (80)
- 2.Удлинение при разрыве полосы размером $(25,0 \pm 1,5) \times (100 + 10)$ мм, %, не менее 3,5
- 3.По внешнему виду вулканизованная и не вулканизованная ткани должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

Маркировка и упаковка

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вулканизованная ткань НТ-7 закатывается в чистый прокладочный материал. В качестве прокладочного материала применяется перкаль по ГОСТ 12125, ткань хлопчатобумажная по ТУ 17 РСФСР 2-9769, ТУ 17 РСФСР 60-4066.

Не вулканизованная ткань НТ-7Н закатывается в чистый без ворсовый материал. В качестве без ворсового материала применяется ткань маль-маль по ГОСТ 29298, перкаль по ГОСТ 12125, ткань хлопчатобумажная по ТУ 17 РСФСР 52-9769, ТУ 17 РСФСР 60-4066.

Примечание

Допускается применение в качестве прокладочного и без ворсового материала других тканей и материалов, обеспечивающих требования, предъявляемые к тканям НТ-7 и НТ-7Н.

Ткани НТ-7 и НТ-7Н вместе с прокладочным материалом в рулонах упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или прорезиненную ткань.

Завернутые рулоны ткани НТ-7 упаковывают в подвешенном состоянии в деревянные ящики или обрешетки, изготовленные по чертежам, согласованным с представителем заказчика.

Ящики или обрешетки должны быть опломбированы предприятием изготовителем (при наличии приемки представителя-заказчика).

Масса одного упаковочного места не должна превышать 70 кг.

К каждому рулону тканей НТ-7 и НТ-7Н прикрепляют тканевый или картонный (бумажный) ярлык, в котором указывают:

Сведения о хранении

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ткань НТ-7 (НТ-7Н) должна храниться в складском помещении в рулонах, упакованных в полиэтиленовую пленку или прорезиненную ткань, в подвешенном

При хранении материал должен быть защищен от солнечных лучей, а также воздействия масел, щелочей и кислот. НТ-7 следует хранить вдали от отопительных приборов и прочих источников тепла. Если материал будет храниться при отрицательной температуре, то его необходимо предварительно выдержать в тепле в течение 24 часов и более.

По вопросам приобретения Ткань НТ-7 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов