



Ткань пальтовая 2441 арт. 12с9-тя

Состав:

Шерсть-100%

Плотность:

447 г/м2.

Ширина:

150 см.

Вид 70

Ткань используется для пошива верхней одежды сотрудников МВД РФ.

Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическим режимам, утвержденным в установленном порядке, и по заправочным расчетам, согласованным с потребителем.

Ткани по внешнему виду (структуре, отделке, цвету и интенсивности окраски) должны соответствовать образцам-эталонам и вилке цветов, утвержденным в установленном порядке.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ткани по физико-механическим и химическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1, 2. Массовая доля остаточного жира в тонкосуконных тканях не должна быть более 1,5%, в грубосуконных тканях — не должна быть более 4,0%

Техническая консультация

Таблица 1.

Наименование ткани	Артикул	Ширина ткани, см		Поверхностная плотность при нормированной влажности, г/м ²	Число нитей на 10 см	
		с кромками	без кромок		по основе	по утку
Драп «Кастор»	3605	139±2	136±2	725 ⁺⁵¹ ₋₃₀	341±10	333±17
Драп шинельный	3616	139±2	136±2	725 ⁺⁵¹ ₋₃₀	341±10	333±17
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой	3406	139±2	136±2	760 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	164±5	150±7
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой	4412	139±2	136±2	760 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	164±5	153±8
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой	4416	126±2	124±2	760 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	164±5	153±8



Ткань пальтовая 2441 арт. 12с9-тя

Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой	4413	126±2	124±2	760 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	164±5	153±8
Драп тонкосуконный полушерстяной пальтовый «М»	4625	142±2	139±2	723 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	210±6	227±11
Сукно ведомственное	4423	142±E	139±12	629 ⁺⁴⁴ ₋₃₂	146±5	141±7
Сукно матросское б/о с водоотталкивающей пропиткой	4406 4420	132±2 142±2	130±2 140±2	490 ⁺³⁴ ₋₂₅ 490 ⁺³⁴ ₋₂₅	177±5 177±5	153±8 153±8

Техническая консультация

Продолжение табл. 1.

Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×100 мм. Н		Разрывное удлинение полоски ткани размером 50×100 мм, %		Изменение линейных размеров после замочки, %, не более		Массовая доля шерстяного волокна в готовой ткани, %, не менее	Вид и массовая доля натуральной шерсти в смеси, %, не менее	Нормированная влажность, %	Переплетение
по основе	по утку	по основе	по утку	по основе	по утку				
392 ₋₃₉	402 ₋₄₀	30 ₋₃	40 ₋₄	2,0	2,0	100	Мериносовая 70к-96	13	Лицо — атлас Подкладка — репс

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ткань пальтовая 2441 арт. 12с9-тя

372 ₋₃₇	372 ₋₃₇	30 ₋₃	40 ₋₄	3,0	2,5	94	Мериносовая или помесная тонкая не ниже 64к-90	12,5	Лицо — атлас Подкладка — репс
490 ₋₄₉	392 ₋₃₉	35 ₋₃	32 ₋₃	2,0	2,0	100	Мериносовая 64к-42 Мериносовая 60к-33	13	Саржа 2/2
509 ₋₅₀	412 ₋₄₁	32 ₋₃	40 ₋₄	2,0	2,0	78	Помесная 64-60к-20 Помесная 58-56к-20	12,4	То же
509 ₋₅₀	412 ₋₄₁	32 ₋₃	40 ₋₄	2,0	2,0	78	Помесная 64-60К-20 Помесная 58-56к-20	12,4	»
470 ₋₄₇	412 ₋₄₂	34 ₋₄	40 ₋₄	3,0	3,0	78	Помесная весенняя 1с-40	12,4	»
392 ₋₃₉	343 ₋₃₄	28 ₋₃	30 ₋₃	3,5	3,5	50	Лицо — Помесная 58-56к-45 Цигайская 58-56к-5 Подкладка — помесная 58-5вк-10	11,5	Лицо — атлас Подкладка — репс
343 ₋₃₄	245 ₋₂₅	18 ₋₂	25 ₋₃	3,5	3,5	78	Помесная 64-60к-20 Помесная 58-56к-20	12,4	Саржа 2/2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ткань пальтовая 2441 арт. 12с9-тя

421 ₋₄₂	323 ₋₃₂		40 ₋₄	2,5	2,5	64	Мериносовая 64к-20	11,7	Полотняное.
421 ₋₄₂	323 ₋₃₂		40 ₋₄	2,5	2,5	64	Помесная 64-60к-20	11,7	То же

1. Plusовые отклонения по разрывной нагрузке и удлинению не ограничиваются.
2. Компоненты шерстяной части смеси для каждой ткани должны быть по виду и тонине не ниже натуральной шерсти, входящей в смесь.
3. Хлопчатобумажная пряжа, применяемая для основ сукон матросских арт. 4406/4420, 4407, должна быть окрашена в черный или темно-синий цвет.
4. Крашенные шерстяные и нешерстяные компоненты смесей тканей должны быть близки по тону окраски к утвержденному образцу-эталону и вилке цвета.
5. При выработке сукна шинельного арт. 6405 для применения в качестве абразивного материала при определении показателя истирания ткани по ГОСТ 9913-85 вложение капронового волокна не допускается.
6. Вискозное волокно должно быть окрашено прочными и особо прочными красителями.

По устойчивости окраски ткани должны соответствовать требованиям ГОСТ 2846-82 по группе пальтовых тканей, а арт. 3402, 3908, 3907 по группе приборных тканей.

Водопоглощение пропитанных тканей должно быть не более 30%, а водоупорность — не менее 160 мм вод. ст. Ткани с водо-поглощением более 30% и водоупорностью менее 160 мм вод. ст. считают непропитанными.

Номинальные ширины тканей, предельные отклонения по ширине и ширины кромки должны соответствовать ГОСТ 9204-84.

Чтобы купить **Ткань пальтовая 2441 арт. 12с9-тя** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов