



Ткань полифеновая ТУ 8378-002-59527197-05. Ткань полифеновую выпускают трёх марок — А, Б и Р, где марки А и Б представляют собой ткани с повышенной плотностью переплетения, а марка Р – с разреженной плотностью. Для получения ткани любой марки используют комплексную полифеновую нить линейной плотности 44,4 текс. Ткань не горюча, не токсична. пожаро- и взрывобезопасна. Физико-механические показатели ткани приведены в таблице.

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марок		
		А	Б	Р
1	Ширина, см	90±5	90±5	145±5
2	Толщина, мм	0,40±0,07	0,40±0,07	0,18±0,03
3	Масса 1 м ² , не менее не более	300	300	100
4	Плотность ткани на 10 см, по утку	330±20 240±20	330±20 220±20	120±20 120±20
5	Разрывная нагрузка полоски ткани 50x200мм, Н(кгс), не менее. по основе по утку	490 (50) 294 (30)	490 (50) 294 (30)	200 (20,4) 200 (20.4)
6	Относительное разрывное удлинение, %, не более, по основе по утку	60 40	60 40	50 50

Ткань марок А и Б используют для изготовления рукавных фильтров для очистки вент-выбросов на металлургических заводах, а также для изготовления фильтров для авиационных двигателей в авиационной промышленности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ткань полифеновая

По вопросам приобретения ткань полифеновая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов