

**ТУ 2566-062-75233153-2011**

Ткань прорезиненная БК-17-2 — двухсторонняя, обладающая химически стойким покрытием (в том числе к отравляющим веществам и компонентам ракетных топлив) и предназначенная для применения в качестве материала верха облегченных защитных агрессивостойких комплектов, в том числе комплекта «Пульсар-2». Ткань работоспособна в диапазоне температур окружающей среды от минус 40 до 40°С.

[Техническая консультация](#)**Характеристики ткани БК-17-2**

Наименование показателей	Значение по ТУ
Поверхностная плотность, г/м ²	300±25
Ширина, см	85,0
Разрывная нагрузка, Н	
— по основе	700
— по утку	500
Сопротивление раздиру, Н	
— по основе	30
— по утку	35
Жесткость, Н, не более 0,3	0,3
Водонепроницаемость при статическом давлении 1000 мм вод. ст., мин, не менее	30
Прочность связи покрытия с основой, кН/м, не менее	0,6
Воздухонепроницаемость, кПа, не менее	2
Кислородный индекс, %, не менее	20
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	500
Истираемость, циклы, не менее	1000



Морозостойкость, °С, не выше	минус 40
Устойчивость к контакту с нагретыми предметами до 400 °С твердыми поверхностями, с, не менее	5
Время защитного действия, мин, не менее:	
— Водный раствор едкого натра (NaOH) с массовой долей 40%	60
— Водный раствор серной кислоты (H ₂ SO ₄) с массовой долей 50%	60
— Водный раствор азотной кислоты (HNO ₃) с массовой долей 50%	60
— Водный раствор соляной кислоты (HCl) с массовой долей 30%	60
— Водный раствор аммиака (NH ₄ OH) с массовой долей 25%	10
Физически агрессивные жидкости	
— 1,2-дихлорэтан	10
— Бензол	10
— Водный раствор уксусной кислоты (CH ₃ COOH) с массовой долей 70%	10
— Нефть и нефтепродукты	5
Химически агрессивные газы	
— Аммиак NH ₃ в виде насыщенного пара	60
— Хлор Cl ₂ в виде насыщенного пара	60
Физиологически активные вещества	
— β,β'-дихлордиэтилсульфид, 1 г/м, не менее	60
Кратность применения жидкой фазы компонентов ракетного топлива — несимметричный диметилгидразин - (100 % облив)	5

По вопросам приобретения Ткань прорезиненная БК-17-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: