

**ТУ 2566-064-75233153-2011**

Ткань прорезиненная Т-10ХП-1 — двухсторонняя, черного цвета, предназначенная для применения в качестве маслобензостойкого и негорючего материала верха облегченных защитных комплектов. Ткань работоспособна в диапазоне температур окружающей среды от минус 30 до 40°С.

Техническая консультация

Характеристики ткани Т-10ХП-1

Наименование показателей	Значение по ТУ
Поверхностная плотность, г/м ²	230±25
Ширина, см	90,0
Толщина, мм	0,26±0,05
Разрывная нагрузка, Н	700
— по основе	500
— по утку	
Сопротивление раздиру, Н	30
— по основе	35
— по утку	
Жесткость, Н, не более 0,3	0,3
Водонепроницаемость при статическом давлении 1000 мм вод. ст., мин, не менее	30
Прочность связи покрытия с основой, кН/м, не менее	0,6
Кислородный индекс, %, не менее	26
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	500
Истираемость, циклы, не менее	1000
Морозостойкость, °С, не выше	минус 30



Ткань прорезинненная Т-10ХП-1

Устойчивость к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями, с, не менее	5
---	---

По вопросам приобретения Ткань прорезинненная Т-10ХП-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов