



Ткань рукавная КНК

арт. 2216 Структура нити: Нить полиамидная 93,5 текс + пряжа х/б 50 текс х 3

Техническая консультация

Ширина, см:	146±2
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	480±30
Число нитей на 10 см по основе:	78±2
Число нитей на 10 см по утку:	82±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	270
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	290
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по основе):	27±3
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по утку):	24±3
Толщина ткани, мм	1,15±0,05

Применяется для изготовления резинотканевых рукавов и изделий технического назначения.

По вопросам приобретения Ткань рукавная КНК и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ткань рукавная КНК

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов