



Ткань шерстяная (подкладочная) Арсенал-2

Состав:

шерсть-71%, капрон-29%

Поверхностная плотность:

422 г/кв.м

Ширина:

152-2,0 см.

Вид 6952, 2294

Используется в качестве утепленной подкладки в куртках и плащах.

Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическим режимам, утвержденным в установленном порядке, и по заправочным расчетам, согласованным с потребителем.

Ткани по внешнему виду (структуре, отделке, цвету и интенсивности окраски) должны соответствовать образцам-эталонам и вилке цветов, утвержденным в установленном порядке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ткани по физико-механическим и химическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1, 2. Массовая доля остаточного жира

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



в тонкосуконных тканях не должна быть более 1,5%, в грубосуконных тканях — не должна быть более 4,0%

Техническая консультация

Таблица 1.

Наименование ткани	Артикул	Ширина ткани, см		Поверхностная плотность при нормированной влажности, г/м ²	Число нитей на 10 см	
		с кромками	без кромок		по основе	по утку
Драп «Кастор»	3605	139±2	136±2	725 ⁺⁵¹ ₋₃₀	341±10	333±17
Драп шинельный	3616	139±2	136±2	725 ⁺⁵¹ ₋₃₀	341±10	333±17
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой	3406	139±2	136±2	760 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	164±5	150±7
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой	4412	139±2	136±2	760 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	164±5	153±8
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой	4416	126±2	124±2	760 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	164±5	153±8
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой	4413	126±2	124±2	760 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	164±5	153±8
Драп тонкосуконный полушерстяной пальтовый «М»	4625	142±2	139±2	723 ⁺⁵⁴ ₋₃₀	210±6	227±11



Сукно ведомственное	4423	142±E	139±12	629 ⁺⁴⁴ ₋₃₂	146±5	141±7
Сукно матросское б/о с водоотталкивающей пропиткой	4406	132±2	130±2	490 ⁺³⁴ ₋₂₅	177±5	153±8
	4420	142±2	140±2	490 ⁺³⁴ ₋₂₅	177±5	153±8

Техническая консультация

Продолжение табл. 1.

Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×100 мм, Н	Разрывное удлинение полоски ткани размером 50×100 мм, %		Изменение линейных размеров после замочки, %, не более		Массовая доля шерстяного волокна в готовой ткани, %, не менее	Вид и массовая доля натуральной шерсти в смеси, %, не менее	Нормированная влажность, %	Переплетение	
	по основе	по утку	по основе	по утку					по основе
392 ₋₃₉	402 ₋₄₀	30 ₋₃	40 ₋₄	2,0	2,0	100	Мериносовая 70к-96	13	Лицо — атлас Подкладка — репс
372 ₋₃₇	372 ₋₃₇	30 ₋₃	40 ₋₄	3,0	2,5	94	Мериносовая или помесная тонкая не ниже 64к-90	12,5	Лицо — атлас Подкладка — репс



Ткань шерстяная (подкладочная) Арсенал-2

490 _{.49}	392 _{.39}	35 _{.3}	32 _{.3}	2,0	2,0	100	Мериносовая 64к-42 Мериносовая 60к-33	13	Саржа 2/2
509 _{.50}	412 _{.41}	32 _{.3}	40 _{.4}	2,0	2,0	78	Помесная 64-60к-20 Помесная 58-56к-20	12,4	То же
509 _{.50}	412 _{.41}	32 _{.3}	40 _{.4}	2,0	2,0	78	Помесная 64-60К-20 Помесная 58-56к-20	12,4	»
470 _{.47}	412 _{.42}	34 _{.4}	40 _{.4}	3,0	3,0	78	Помесная весенняя 1с-40	12,4	»
392 _{.39}	343 _{.34}	28 _{.3}	30 _{.3}	3,5	3,5	50	Лицо — Помесная 58-56к-45 Цигайская 58-56к-5 Подкладка — помесная 58-5вк-10	11,5	Лицо — атлас Подкладка — репс
343 _{.34}	245 _{.25}	18 _{.2}	25 _{.3}	3,5	3,5	78	Помесная 64-60к-20 Помесная 58-56к-20	12,4	Саржа 2/2
421 _{.42}	323 _{.32}		40 _{.4}	2,5	2,5	64	Мериносовая 64к-20	11,7	Полотняное.
421 _{.42}	323 _{.32}		40 _{.4}	2,5	2,5	64	Помесная 64-60к-20	11,7	То же

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Таблица 1.

Наименование ткани	Артикул	Ширина ткани, см		Поверхностная плотность при нормированной влажности, г/м ²	Число нитей на 10 см	
		с кромками	без кромок		по основе	по утку
Сукно матросское б/о с водоотталкивающей пропиткой	4407	132±2	130±2	437 ⁺³¹ ₋₂₀	178±5	165±8
Сукно фуражечное с водоотталкивающей пропиткой	3402	139±2	136±2	360 ⁺²⁵ ₋₁₈	162±5	166±8
Сукно шапочное с водоотталкивающей пропиткой	4408	139±2	136±2	450 ⁺³² ₋₆₀	125±4	132±6
Сукно лампасное	3908	139±2	136±2	340 ⁺²⁴ ₋₁₆	189±6	184±9
Сукно приборное	3907	139±2	136±2	307 ⁺²² ₋₁₅	164±5	153±8
Сукно подкладочное, ворсованное с двух сторон	5403	139±2	136±2	750 ⁺⁵³ ₋₂₀	164±5	126±6
Сукно шинельное серое и черное (крашенное в волокне) с водоотталкивающей пропиткой	Серое 5404	139±2	136±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	132±7
	Черное 5404	139±2	136±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	132±7
Сукно шинельное крашенное в полотне	Черное 5405	139±2	136±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	132±7
Сукно шинельное серое	6405	139±2	136±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	132±7
Сукно шинельное серое с водоотталкивающей пропиткой	6421	139±2	136±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	132±7



Сукно шинельное серое с водоотталкивающей пропиткой	6423	124±2	122±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	132±7
Сукно шинельное серое	6425	139±2	136±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	132±7
Сукно шинельное крашенное в полотне	6426	139±2	136±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	132±7

Техническая консультация

Продолжение табл. 1.

Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×100 мм. Н		Разрывное удлинение полоски ткани размером 50×100 мм, %		Изменение линейных размеров после замочки, %, не более		Массовая доля шерстяного волокна в готовой ткани, %, не менее	Вид и массовая доля натуральной шерсти в смеси, %, не менее	Нормированная влажность, %	Переплетение
по основе	по утку	по основе	по утку	по основе	по утку				
421 _{.42}	284 _{.28}	11 _{.1}	42 _{.4}	2,5	2,0	71	Мериносная 64к-20 Помесная 64-60к-20	11,3	Полотняное
245 _{.24}	196 _{.20}	22 _{.2}	33 _{.3}	3,0	3,0	100	Мериносная 64к-80	13,0	То же
313 _{.31}	313 _{.31}	31 _{.3}	45 _{.4}	2,5	2,5	72	Помесная 58-56к-50	12,5	Полотняное
215 _{.21}	167 _{.17}	25 _{.3}	38 _{.4}	2,8	2,8	100	Мериносная 70к-96	13,0	То же
265 _{.26}	196 _{.20}	22 _{.2}	35 _{.4}	3,0	3,0	94	Мериносная 64к-80	12,6	»
490 _{.49}	294 _{.29}	25 _{.3}	25 _{.3}	3,0	3,0	100	Полугрубая-90	13,0	Саржа 2/2



Ткань шерстяная (подкладочная) Арсенал-2

519 ₋₅₂	470 ₋₄₇	30 ₋₃	36 ₋₄	1,5	3,0	90	Полугрубая-20 Грубая-55	12,2	То же
410 ₋₄₁	380 ₋₃₈	30 ₋₃	36 ₋₄	1,5	3,0	90	То же	12,2 12,2	»
410 ₋₄₁	380 ₋₃₈	30 ₋₃	36 ₋₄	1,5	3,0	90	Полугрубая-20 Грубая-55	12,2 12,2	»
500 ₋₅₀	480 ₋₄₈	29 ₋₃	36 ₋₄	1,5	3,0	80	Грубая-55	12,0	Саржа 2/2
529 ₋₅₃	470 ₋₄₇	30 ₋₃	36 ₋₄	1,5	3,0	80	Грубая-55	12,0	То же
539 ₋₅₄	470 ₋₉₄	30 ₋₃	36 ₋₄	1,5	3,0	80	Полугрубая-20 Грубая-45	12,0	»
529 ₋₅₃	470 ₋₄₇	30 ₋₃	36 ₋₄	1,5	3,0	80	Полугрубая-20 Грубая-35	11,9	»
490 ₋₄₉	412 ₋₄₁	30 ₋₃	36 ₋₄	1,5	3,0	80	Грубая-35 Полугрубая-20	11,9	»

Техническая консультация

Таблица 1.

Наименование ткани	Артикул	Ширина ткани, см		Поверхностная плотность при нормированной влажности, г/м ²	Число нитей на 10 см	
		с кромками	без кромок		по основе	по утку
Сукно шинельное серое с водоотталкивающей пропиткой	6427	124±2	122±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	132±7
Сукно сезонное улучшенное из полугрубой шерсти	6434	142±2	139±2	620 ⁺⁴³ ₋₃₁	115±3	90±5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ткань шерстяная (подкладочная) Арсенал-2

Сукно ведомственное крашенное в полотне	6438	142±2	139±2	760 ⁺⁵³ ₋₂₀	132±4	118±6
Сукно портяночное с капроном	6902	182±3	178±3	480 ⁺³⁴ ₋₂₄	94±3	93±3
Сукно портяночное ворсованное с капроном	6911	142±2	139±2	462 ⁺³³ ₋₂₃	96±3	89±4
Сукно полушерстяное	6927	142±2	139±2	462 ⁺³³ ₋₂₃	96±3	89±4

Техническая консультация

Продолжение табл. 1.

Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×100 мм, Н		Разрывное удлинение полоски ткани размером 50×100 мм, %		Изменение линейных размеров после замочки, %, не более		Массовая доля шерстяного волокна в готовой ткани, %, не менее	Вид и массовая доля натуральной шерсти в смеси, %, не менее	Нормированная влажность, %	Переплетение
по основе	по утку	по основе	по утку	по основе	по утку				
529 ₋₅₃	470 ₋₄₇	30 ₋₃	40 ₋₄	1,5	3,0	80	Полутрубая-20 Грубая-35	11,9	Саржа 2/2
412 ₋₄₁	245 ₋₂₅	20 ₋₂	20 ₋₂	3,5	3,5	67	Полугрубая-40	12,0	То же
412 ₋₄₁	343 ₋₃₄	28 ₋₃	35 ₋₄	1,5	3,0	65	Грубая-45	12,3	»
343 ₋₃₄	304 ₋₃₀	21 ₋₂	22 ₋₂	1,5	3,0	87	Грубая-35	12,0	»
323 ₋₃₂	196 ₋₂₀	21 ₋₂	22 ₋₂	1,5	3,0	87	Грубая-35	12,0	»

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



362 ₋₃₆	215 ₋₂₂	22 ₋₂	23 ₋₂	3,5	3,5	62	Грубая-45	11,1	»
--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----	-----	----	-----------	------	---

Примечания:

1. Плюсовые отклонения по разрывной нагрузке и удлинению не ограничиваются.
2. Компоненты шерстяной части смеси для каждой ткани должны быть по виду и тонине не ниже натуральной шерсти, входящей в смесь.
3. Хлопчатобумажная пряжа, применяемая для основ сукон матросских арт. 4406/4420, 4407, должна быть окрашена в черный или темно-синий цвет.
4. Крашенные шерстяные и нешерстяные компоненты смесей тканей должны быть близки по тону окраски к утвержденному образцу-эталону и вилке цвета.
5. При выработке сукна шинельного арт. 6405 для применения в качестве абразивного материала при определении показателя истирания ткани по ГОСТ 9913-85 вложение капронового волокна не допускается.
6. Вискозное волокно должно быть окрашено прочными и особо прочными красителями.

По устойчивости окраски ткани должны соответствовать требованиям ГОСТ 2846-82 по группе пальтовых тканей, а арт. 3402, 3908, 3907 по группе приборных тканей.

Водопоглощение пропитанных тканей должно быть не более 30%, а водоупорность — не менее 160 мм вод. ст. Ткани с водо-поглощением более 30% и водоупорностью менее 160 мм вод. ст. считают непропитанными.

Номинальные ширины тканей, предельные отклонения по ширине и ширины кромки должны соответствовать ГОСТ 9204-84.

Чтобы купить **Ткань шерстяная (подкладочная) Арсенал-2** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: