



Ткань техническая фториновая ТУ 8378-015-2008. Ткань техническую фториновую вырабатывают полотняным переплетением из моноплетей фторин диаметром 0,07мм. Ткань техническая фториновая не горюча, не токсична. пожаро- и взрывобезопасна Физико-механические показатели ткани приведены в таблице:

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Ширина, см	140±5
2	Толщина, мм	0,27±0,02
3	Масса 1 м ² , г не менее	170
4	Плотность нитей на 10 см, по утку	530±15 320±15
5	Разрывная нагрузка полоски ткани 50х200 мм, Н(кгс), не менее, по основе по утку	178,5(18,2) 124,3(12,7)
5	Относительное разрывное удлинение, %, не более, по основе по утку	50 50

Ткань техническую антифрикционную ТУ 8378-004-59527197-2006. Ткань предназначена для изготовления антифрикционных прокладок, применяемых при надвижке пролётных строений мостов и перемещении тяжеловесных конструкций. А так же для изготовления прокладок скольжения в опорах электрофильтров, используемых при очистке промышленных газов и аспирационного воздуха от золы и пыли, изготовления покрытий трущихся деталей машин, работающих без смазки при больших удельных нагрузках и min оборотах, изготовления подшипников скольжения, изготовления антифрикционных металлопластов, стеклопластов, текстопластов. Ткань может применяться в машиностроении для покрытия трущихся поверхностей деталей, изготовления втулок, покрытия валов скользящих путей. При использовании ткани в узлах трения машин и агрегатов не требуется смазки, узлы устойчивы, не боятся

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



перекосов.

Ткань вырабатывают двухслойным и полуторослойным переплетением, при этом антифрикционную верхнюю сторону вырабатывают из нитей на основе политетрафторэтилена (нить ПТФЭ), изнаночную – из нитей арамидных. арамидных, вязкозных либо других, в зависимости от функционального назначения ткани.

Ткань выпускают шести артикулов – арт. 44/A29-045, арт. 44/A58-0,9, арт.44/A58-08, арт..44/B195-20, арт. 44/P58-08, арт. 44/T110-08

Ткань не токсична, не горюча, пожаро- и взрывобезопасна, может эксплуатироваться в условиях как низких. так и высоких температур, в вакууме, в различных агрессивных средах, не оказывает вредного воздействия на условия труда работающих. Физико-механические показатели тканей приведены в таблице:

Техническая консультация

Наименование показателя	Нормы для артикулов					
	44/A29-045	44/A58-09	44/A58-08	44/P58-08	44/B195-20	44/T110-08
Ширина ткани, см	98,0±3	98,0±3	90,0±3	90,0±3	90,0±3	90,0±3
Толщина ткани, мм	0,45±0,2	0,9±0,3	0,9±0,3	0,9±0,3	1,5±0,5	0,9±0,3



Ткань техническая фториновая

Поверхностная плотность, г/м2, не менее	300,0	520,0	500,0	500,0	900,0	600,0
Количество нитей на 10см, не менее, основа уток	360 200 200	450 200 200	225 225 220	225 225 220	280 200 150	225 225 220
Разрывная нагрузка полоски ткани 50х200мм, Н (кгс),не менее основа уток	490 (50) 980 (100)	1470 (150) 1960 (200)	1214 (130) 390 (40)	2500 (255) 390 (40)	3000 (306) 880 (90)	4000 (408) 588 (60)

По вопросам приобретения ткань техническая фториновая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов