



Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая изготавливается на базе электрокорунда нормального 13-14А, электрокорунда белого 24-25А, карбида кремния черного 53-54С. Зернистость по ГОСТ 52381, по ГОСТ 3647, по FEPA STANDARTS. Тканевая основа — саржа легкая, средняя или утяжеленная. Связующее — СФЖ

Техническая консультация

Наименование продукции	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Наличие	Упаковка
720*30 14А Р 30 (63Н) СФЖ	500 — 1180	600 — 710	+	Рулон
720*30 14А Р 36 (50Н) СФЖ	425 — 1000	500 — 600	+	Рулон
720*30 14А Р 40 (40Н) СФЖ	300 — 710	355 — 500	+	Рулон
720*30 14А Р 50 (32Н) СФЖ	250 — 600	300 — 355	+	Рулон
720*30 14А Р 60 (25Н) СФЖ	212 — 500	250 — 300	+	Рулон
720*30 14А Р 80 (20Н) СФЖ	150 — 355	180 — 212	+	Рулон
720*30 14А Р 100 (16Н) СФЖ	125 — 300	150 — 180	+	Рулон
720*30 14А Р 120 (12Н) СФЖ	90 — 212	106 — 150	+	Рулон
720*30 14А Р 150 (10Н) СФЖ	75 — 180	90 — 106	+	Рулон
720*30 14А Р 180 (8Н) СФЖ	63 — 150	75 — 90	+	Рулон
720*30 14А Р 220 (6Н) СФЖ	53 — 125	63 — 75	+	Рулон
На базе микропорошков	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Наличие	Упаковка
720*30 14А Р 240 (М63) СФЖ		56.5 — 60.5	+	Рулон
720*30 14А Р 280 (М63) СФЖ		50.2 — 54.2	+	Рулон
720*30 14А Р 320 (М50) СФЖ		44.7 — 47.7	+	Рулон
720*30 14А Р 360 (М50) СФЖ		39.0 — 42.0	+	Рулон
720*30 14А Р 400 (М40) СФЖ		33.5 — 36.5	+	Рулон
720*30 14А Р 500 (М40) СФЖ		28.7 — 31.7	+	Рулон
720*30 14А Р 600 (М28) СФЖ		24.8 — 26.8	заказ	Рулон
720*30 14А Р 800 (М28) СФЖ		20.8 — 22.8	заказ	Рулон
720*30 14А Р 1000 (М20) СФЖ		17.3 — 19.3	заказ	Рулон



Тканевая водостойкая ГОСТ 13344, ТУ

720*30 14A P 1200 (M20) СФЖ		14.3 — 16.3	заказ	Рулон
720*30 14A P 1500 (M14) СФЖ		11.6 — 13.6	заказ	Рулон
720*30 14A P 2000 (M10) СФЖ		9.5 — 11.1	заказ	Рулон
720*30 14A P 2500 (M10) СФЖ		7.9 — 8.9	заказ	Рулон

По вопросам приобретения Тканевая водостойкая ГОСТ 13344, ТУ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов