



## Применение

Базальтовые ткани предназначены для производства теплоизоляционных, огнезащитных, кровельных, гидроизоляционных материалов, конструкционных базальтопластиков. Базальтовые ткани по сравнению со стеклянными имеют лучшие тепловые, звукоизоляционные, диэлектрические и механические свойства.

## Преимущества

- Высокая теплостойкость, огнестойкость;
- Химическая стойкость;
- Высокая механическая прочность и модуль упругости

## Фасовка

Стандартная норма отгрузки: рулоны 200 п.м, отрезы от 5 п.м.

## Гарантийный срок и условия хранения

Базальтовые ткани должны храниться в заводской упаковке в крытом помещении. Рулоны ткани должны быть уложены параллельно друг другу. Гарантийный срок хранения ткани – 2 года со дня изготовления (при соблюдении требуемых условий хранения).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



**Физико-химические характеристики**

Техническая консультация

| # | Наименование показателя                      | БТ-11П    | БТ-13     | ТБК-100    |
|---|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Ширина, см                                   | 100 +2 -1 | 100 +2 -1 | 100 +2 -1  |
| 2 | Толщина ткани, мм                            | 0,27±0,03 | 0,22±0,03 | 0,19±0,025 |
| 3 | Масса единицы площади, г/м2                  | 380±25    | 280±20    | 210±20     |
| 4 | Разрывная нагрузка, Н, не менее, основа/уток | 1430/1300 | 1425/784  | 784/784    |

По вопросам приобретения Ткани базальтовые и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов