



арт. 56202 Структура нити: Основа, уток, кромка — нить полиамидная 93,5 текс х 3, пряжа х/б 50 текс х 5

Техническая консультация

Ширина, см:	90±1.5
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	635±35
Число нитей на 10 см по основе:	130±2
Число нитей на 10 см по утку:	65±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	800
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	450
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по основе):	50
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по утку):	30
Толщина ткани, мм, не более	1,4±0,1

ТУ 8378-020-00327600-2006

Ткань применяется для фильтрации железорудных концентратов в горнорудной промышленности и других отраслях.



Ткани фильтровальные Х/Б

По вопросам приобретения Ткани фильтровальные Х/Б и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов