



ТУ 2252-358-56897835-2003

Контактный полиуретановый технологичный клей ПУ-ТК-18 с прочностью соединений АМг6 (на отрыв $\geq 2,0$ МПа, на сдвиг $\geq 3,0$ МПа), предназначен для наклеивания алюминиевой фольги, металлизированных пленочных материалов с целью снятия статического электричества. Клей работоспособен при температурах $\pm 80^{\circ}\text{C}$ ($\pm 150^{\circ}\text{C}$ кратковременно), имеет повышенную липкость, сохраняющуюся в открытом клеевом слое не менее 15 минут, готовится из двух компонентов. В результате УКИ клея ПУ-ТК-18 установлено: прочность соединений на отрыв после УКИ, имитирующих хранение до 26 лет, возросла более чем в два раза; уд. об. эл. сопротивление после имитации хранения в течение 10 лет = $3,0 \cdot 10^{-3}$ Ом·м, мало изменилось, а после 20 лет хранения, возросло на 5 порядков до 113-160 Ом·м.

По вопросам приобретения Токопроводящий клей ПУ-ТК-18 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов