



Тосол «Арктон-40» — охлаждающая жидкость на основе высококачественного этиленгликоля для отечественных автомобилей, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками.

Содержит сбалансированный пакет присадок. Обладает эффективными смазывающими свойствами, защищают двигатель от замерзания, перегрева, коррозии.

Состав: этиленгликоль, подготовленная вода, ингибиторы коррозии, пеногаситель, краситель.

Срок эксплуатации: 3 года или 80000 км

Рекомендации по использованию:

Тосол «Арктон-40» способен эффективно защищать от высокотемпературной коррозии все детали двигателя, в том числе алюминиевые (каналы системы охлаждения в блоке цилиндров, радиатор, водяной насос и термостат), предотвращает перегрев двигателя, обладает отличными низкотемпературными свойствами.

[Техническая консультация](#)

Показатели	Фактические значения	Значения ТУ 20.59.43-003-48793337-2018
Внешний вид	Соответствует	Прозрачная жидкость от голубого до синего цвета, без механических примесей

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Плотность , г/см ³ при 20°C	1,072	1,065-1,080
Температура начала кристаллизации , не выше °C	-40	-40
Температура кипения при 760 мм. рт. ст. , °C	+108	+108
Щелочность , см ³	12,0	Не менее 10
Водородный показатель (РН) при 20°C (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1)	8,3	7,5-9,5
Вспениваемость (при разбавлении раствором хлористого цинка в объемном соотношении 1:1)	объем пены через 5 мин. при 88°C, см ³	18,0
	время исчезновения пены, сек	3,0
	медь М1	0,02
	латунь Л63	0,04
	припой ПОС-40-2	0,09
Коррозионное воздействие на металлы , г/м ² , сутки*	алюминий Ал-9	0,07
	чугун Сч18-36	0,06
	сталь 20	0,03
	резина марки 57-5006	0,9
Набухание резины , % (изменение объема при 100°C в течение 72 часов)*	резина марки 57-7011	0,8

* Показатели коррозионного воздействия на металлы и набухание резины гарантируются соблюдением технологического регламента при производстве с проведением испытаний не реже одного раза в квартал.

По вопросам приобретения Тосол Арктон-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов