



Тосол «Арктон-65» — охлаждающая жидкость на основе высококачественного этиленгликоля для отечественных автомобилей, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками.

Содержит сбалансированный пакет присадок. Обладает эффективными смазывающими свойствами, защищают двигатель от замерзания, перегрева, коррозии.

Состав: этиленгликоль, подготовленная вода, ингибиторы коррозии, пеногаситель, краситель.

Срок эксплуатации: 3 года или 80000 км

Техническая консультация

Показатели	Фактические значения	Значения ТУ 20.59.43-003-48793337-2018
Внешний вид	Соответствует	Прозрачная жидкость от голубого до синего цвета, без механических примесей
Плотность, г/см ³ при 20°C	1,085	1,078-1,090
Температура начала кристаллизации, не выше °C	-65	-65
Температура кипения при 760 мм. рт. ст, °C	+110	+110

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Щелочность, см³	12,0	Не менее 10
Водородный показатель (РН) при 20°C (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1)	8,4	7,5-9,5
Вспениваемость (при разбавлении раствором хлористого цинка в объемном соотношении 1:1)	объем пены через 5 мин. при 88°C, см ³ 18,0	30
	время исчезновения пены, сек 3,0	5
	медь М1 0,02	0,1
	латунь Л63 0,04	0,1
Коррозионное воздействие на металлы, г/м², сутки*	припой ПОС-40-2 0,09	0,2
	алюминий Ал-9 0,07	0,1
	чугун Сч18-36 0,06	0,1
	сталь 20 0,03	0,1
Набухание резины, % (изменение объема при 100°C в течение 72 часов)*	резина марки 57-5006 0,9	5
	резина марки 57-7011 0,8	5

* Показатели коррозионного воздействия на металлы и набухание резины гарантируются соблюдением технологического регламента при производстве с проведением испытаний не реже одного раза в квартал.



Тосол Арктон-65

По вопросам приобретения Тосол «Арктон-65» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов