



Концентрат тосол «Арктон» — охлаждающая жидкость на основе высококачественного этиленгликоля для отечественных автомобилей, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками.

Содержит сбалансированный пакет присадок. Обладает эффективными смазывающими свойствами, защищают двигатель от замерзания, перегрева, коррозии.

Состав: этиленгликоль, подготовленная вода, ингибиторы коррозии, пеногаситель, краситель.

Срок эксплуатации: 3 года или 80000 км

Техническая консультация

Показатели	Фактические значения	Значения ТУ 20.59.43-003-48793337-2018
Внешний вид	Соответствует	Прозрачная жидкость от голубого до синего цвета, без механических примесей
Плотность, г/см ³ при 20°С	1,12	1,11-1,145
Температура начала кристаллизации, (при разбавлении водой в объемном соотношении 1:1) не выше °С	-40	-35

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура кипения при 760 мм. рт. ст, °С	+170	+170
Щелочность, см³	12,0	Не менее 10
Водородный показатель (РН) при 20°С (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1)	8,3	7,5-9,5
Вспениваемость (при разбавлении раствором хлористого цинка в объемном соотношении 1:1)	объем пены через 5 мин. при 88°С, см ³ 18,0	30
	время исчезновения пены, сек	5
	медь М1	0,1
	латунь Л63	0,1
Коррозионное воздействие на металлы, (при разбавлении соевым раствором в объемном соотношении 1:1)	припой ПОС-40-2	0,2
г/м ² , сутки*	алюминий Ал-9	0,1
	чугун Сч18-36	0,1
	сталь 20	0,1
Набухание резины, %	резина марки 57-5006	5
(изменение объема при 100°С в течение 72 часов)*	резина марки 57-7011	5

* Показатели коррозионного воздействия на металлы и набухание резины гарантируются соблюдением технологического регламента при производстве с проведением испытаний не реже одного раза в квартал.

По вопросам приобретения Тосол-концентрат и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тосол-концентрат

просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов