



транс-Диамминдихлорпалладий (II)

- для электронной техники
- (массовая доля палладия не менее 49,3%)
- чистый
- ТУ 2625-055-00205067-2004
- $[\text{Pd}(\text{NO}_3)_2\text{Cl}_2]$

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для изготовления композиционных материалов

УПАКОВКА:

- ампулы стеклянные
- банки стеклянные с полимерным вкладышем
- банки полимерные

ТРАНСПОРТИРОВКА:

- любым видом транспорта

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателя	Норма
----------	-------------------------	-------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



транс-Диамминдихлорпалладий (II)

1.	Внешний вид	Кристаллический порошок желто-оранжевого цвета
2.	Массовая доля палладия (Pd), %, не менее	49,3
3.	Массовая доля алюминия (Al), %, не более	0,005
4.	Массовая доля висмута (Bi), %, не более	0,005
5.	Массовая доля кальция (Ca), %, не более	0,005
6.	Массовая доля магния (Mg), %, не более	0,005
7.	Массовая доля марганца (Mn), %, не более	0,005
8.	Массовая доля никеля (Ni), %, не более	0,005
9.	Массовая доля олова (Sn), %, не более	0,005
10.	Массовая доля свинца (Pb), %, не более	0,005
11.	Массовая доля серебра (Ag), %, не более	0,005
12.	Массовая доля хрома (Cr), %, не более	0,005
13.	Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,01
14.	Массовая доля меди (Cu), %, не более	0,01
15.	Массовая доля цинка (Zn), %, не более	0,01

По вопросам приобретения транс-Диамминдихлорпалладий (II) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов