



Трансмиссионные масла CONDOR OIL GL-4/5 75W-90



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Тип: синтетическое

Назначение: Трансмиссионные масла для МКПП

Универсальное синтетическое ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло для круглогодичного использования с возможностью применения во всех типах трансмиссий, где требуется масло класса API GL-3, GL-4 или GL-5. Производится из высокоочищенных синтетических базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок. Соответствует новейшим требованиям автопроизводителей. Высокая устойчивость к сдвигу и противозадирные присадки обеспечивают превосходную защиту узлов трения при высоких нагрузках и в широком диапазоне температур.

Предназначено для всех типов коробок передач, гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач.

Соответствие требованиям:

API GL-4/GL-5

MT-1

MIL-L-2105B/C/D

MIL-PRF-2105E

ZF TE-ML 02B/05B/07A/08A/12/16F/17B/19C/21B

MAN 341 Type Z2/E3,

342 Type M3, M3343 Type S

Volvo 97312

Scania STO 1:0

DAF

MB 235.8

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-TRANCE GL-4/5 75W-90
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	865
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	170
Вязкость динамическая, мПа*с (сП)	ГОСТ 1929	74 560 (при -40 °С)
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-47
Коррозия пластинок из стали и меди, баллы	ГОСТ 2917	1b
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С:		
индекс задира, Н	ГОСТ 9490	540
нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3283
диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,6

По вопросам приобретения CONDOR OIL GL-4 80W-90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трансмиссионные масла CONDOR OIL GL-4/5 75W-90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов