



Трансмиссионные масла CONDOR OIL GL-5 80W-90



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Тип:минеральное

Назначение:Трансмиссионные масла для МКПП

Высококачественное минеральное всесезонное ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием эффективного пакета присадок. Обладает высокими противозадирными и противоизносными свойствами, обеспечивает надежную защиту узлов трансмиссии при высоких нагрузках и в широком диапазоне температур. Улучшенные фрикционные свойства обеспечивают плавное переключение передач.

Предназначено для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, легковых и грузовых автомобилей и другой техники, где требуются масла класса API GL-5.

Соответствие требованиям:

API GL-5

MAN 342 Type M1/M2

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A

ОАО «АВТОВАЗ»

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трансмиссионные масла CONDOR OIL GL-5 80W-90

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-TRANSE GL-5 80W-90
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	880
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	112
Вязкость динамическая, мПа*с (сП)	ГОСТ 1929	86400 (при -26 °С)
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	226
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-31
Коррозия пластинок из стали и меди, баллы	ГОСТ 2917	1с
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С:		
индекс задира, Н	ГОСТ 9490	564
нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3480
диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,6

По вопросам приобретения CONDOR OIL GL-5 80W-90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов