



арт. 5552 Структура нити: по основе: пряжа х/б 50 текс х3 + нить полиамидная 93,5 текс по утку: по утку нить полиамидная 187 текс.

Техническая консультация

Ширина, см:	146±2
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	370±30
Число нитей на 10 см по основе:	83±2
Число нитей на 10 см по утку:	66±2
Разрывная нагрузка полосы ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	250
Разрывная нагрузка полосы ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	320
Удлинение при разрыве полосы ткани размером 50x200 мм, % (по основе):	26±4
Удлинение при разрыве полосы ткани размером 50x200 мм, % (по утку):	35±4
Толщина ткани, мм	1,0±0,1

ТУ 8318-003-00327600-99

Применяется для изготовления резино-тканевых рукавов и других изделий специального и технического назначения.

По вопросам приобретения ТРК-2 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТРК-2 ткань

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов