



Трубка из поливинилхлоридного пластика марки ТВ — 40 применяется для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.

Температурный диапазон эксплуатации в статическом состоянии от -40 °С до + 70 °С. Диаметр трубки от 1,00 до 30,00 мм.

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Требования ГОСТ 19034-82
Электрическая прочность при 20°С	Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление	Не менее 1*10 ¹² Ом*см
Электрическая прочность в условиях пониженной температуры	Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность в условиях повышенной влажности	Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность в условиях повышенной температуры	Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении	Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение	Не менее 200%
Цвет	Белый, черный, натуральный, синий, зеленый, красный и др

[Техническая консультация](#)

Таблица пересчета трубки ПВХ (ТВ-40)

Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Теоретическая масса 1 м трубки, г
------------------------	--------------------	-----------------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трубка электроизоляционная Кембрик

1,00±0,20	0,40±0,10	2,26
2,00±0,25	0,40±0,10	3,87
2,50±0,25	0,40±0,10	4,68
3,00±0,25	0,40±0,10	5,48
3,50±0,25	0,40±0,10	6,29
4,00±0,25	0,60±0,10	11,12
5,00±0,25	0,60±0,10	13,54
6,00±0,30	0,60±0,10	16,26
7,00±0,50	0,60±0,10	18,28
8,00±0,50	0,60±0,10	20,80
10,00±0,50	0,70±0,10	30,19
12,00±0,50	0,70±0,10	35,83
14,00±0,50	0,70±0,10	41,48
16,00±0,80	0,90±0,10	61,31
18,00±0,80	0,90±0,10	68,56
20,00±1,00	1,15±0,20	98,04
22,00±1,00	1,15±0,20	107,31
25,00±1,00	1,15±0,20	121,21
30,00±1,30	1,40±0,20	177,19

Поставка кембрика ТВ-40 производится бухтами, где метраж зависит от типоразмера изделия.

Чтобы купить **Трубка электроизоляционная Кембрик** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов