



Трубка изоляционная ТВ-50 — 3,5 мм изготавливается из поливинилхлоридного пластика марки И 50-14.

Область применения трубок ТВ-50 — 3,5 мм:

Трубка изоляционная ТВ-50 **предназначена** для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов в различных электротехнических устройствах, работающих при напряжении до 1000В постоянного и переменного тока 50 Гц. Рабочая температура от — 50 С до +70 С.

Трубки поставляются в бухтах массой **не более 8 кг**.

Гарантийный срок хранения — 12,5 лет со дня изготовления, в том числе 3 года в полевых условиях.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	марка ТВ-60 — 35 мм
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	МПа	1,0-20,0
Испытательное напряжение, не менее: — в исходном состоянии — после воздействия повышенной температуры 48 ч (210°С) <20% — под воздействием продавливающей нагрузки	кВ	21
Прочность при растяжении, не менее	МПа	16,3



Трубка изоляционная ТВ-60

Электрическая прочность, не менее: — в условиях 6ч (15-35°С) 45-75% — в условиях пониженной температуры 2ч (-60°С) — в условиях повышенной температуры 48ч (105°С)<20%	МВ/мм	15,8 16,0 12,0
Электропроводность трубок после воздействия при 20°С в течение двух часов, натрия гидроокись (50 % -ного раствора) , концентрированной соляной кислоты (ТВ — 40), трансформаторного масла	КВ/ММ	15 5 15

По вопросам приобретения **трубки изоляционной ТВ-60** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов