



Трубки из фторопласта имеют широкий диапазон применения и сочетают в себе все преимущества используемого при их изготовлении материала — фторопласта. Трубки из фторопласта обладают высокой химической стойкостью к различным агрессивным средам, работоспособны в различных климатических условиях, имеют хорошие диэлектрические характеристики, термостойки.

Трубки из фторопласта используются:

- для транспортирования под давлением газов и жидких агрессивных сред (за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и фтора);
- для изготовления различных деталей антикоррозионного и электроизоляционного назначения;
- для изготовления шлангов высокого и низкого давления с металлической или арамидной (кевларовой) оплеткой (трубки-камеры);
- для уплотнения в узлах насосно-компрессорного оборудования.

Температура эксплуатации: от -60°C до +230

[Техническая консультация](#)

Основные технические данные трубок из фторопласта

Условн. проход. мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки по номиналу, мм	Длина м, не более	Испытательное давление, МПа, (кгс/см ²), не менее
Фторопластовые трубки напорные				
5	5	1,00	15	1,96 (20,0)
6	6	1,00	15	1,57 (16,0)
8	7,5; 8	2,00; 1,50	15; 9	2,45; 1,57 (25,0; 16,0)
12	12	1,50	9	1,08 (11,0)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трубки из фторопласта 4Д и фторопласта 4ДМ

Фторопластовые трубки-камеры				
4	4,7	1,00	15	1,96 (20,0)
6	6,5	1,00	15	1,57 (16,0)
8	9,1	1,40	9	1,57 (16,0)
10	10,7	1,40	9	1,28 (13,0)
12	12,8	1,40	9	1,08 (11,0)
15	15,8	1,50	6	0,98 (10,0)
20	22	1,60	5	0,68 (7,0)
25	28	1,65	5	0,59 (6,0)
32	38,5	1,65	5	0,49 (5,0)

По вопросам приобретения Трубки из фторопласта 4Д и фторопласта 4ДМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов