



- **Предназначены** для изоляции медных и алюминиевых шин на электротехнических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Могут быть использованы при наружной установке
- Коэффициент усадки: **2.5:1**
- **Материал:** полиолефин, не поддерживает горение
- Устойчивы к явлению трекинга и ультрафиолетовому излучению
- Высокая электрическая прочность
- **Цвет:** кирпично-красный
- Позволяют сократить расстояние между фазными шинами и значительно уменьшить габариты проектного устройства
- Защищают электротехнические шины от химической коррозии
- Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания в случае попадания в электроустановочное устройство животных и птиц
- Обладают повышенной эластичностью и гибкостью
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен или газовая горелка
- Относительное удлинение при разрыве не менее 400%
- **Температура** усадки 120°C
- Температура в режиме эксплуатации от -55°C до +125°C
- Прочность на растяжение не менее 15 МПа
- Электрическая прочность не менее 25 кВ/мм
- Рабочее напряжение до 10кВ
- Удельное электрическое сопротивление 10¹⁴ Ом см

Техническая консультация

Наименование	Ширина монтируемой шины (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (мм)	Упаковка
		до усадки	после усадки		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трубки ТТШ-10

ТТШ-10-50/20	30-60	50±2.0	20±2.0	2.5	рулон
ТТШ-10-100/40	80-120	100±2.0	40±2.0	2.5	рулон

По вопросам приобретения трубки ТТШ-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов