



Трубы бесшовные холоднодеформируемые из сплава марки ХН60ВТ (ВЖ98, ЭИ868), ХН60ВТ-ВД (ВЖ98-ВД, ЭИ868-ВД)

Область применения:

Для жаровых труб, форсажных камер и других деталей длительно работающих при температурах от 900 °С до 1000 °С
Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Жаростойкий и жаропрочный свариваемый никель-хромовый сплав

Технические характеристики

Механические свойства бесшовных холоднодеформируемых труб наружным диаметром от 6,0 до 38,0 мм при температуре испытаний 20 °С по ТУ 14-3-571-2004: Временное сопротивление (σ_B) - не менее 686 Мпа; Относительное удлинение (δ) — не менее 30 %;

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-3-571-2004

Наименование: Трубы бесшовные холоднодеформируемые из сплавов марок ХН60ВТ (ЭИ868) и ХН60ВТ-ВД (ЭИ868-ВД)

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 14-3-571-2004

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трубы бесшовные холоднодеформируемые из сплава марки ХН60ВТ (ВЖ98, ЭИ868), ХН60ВТ-ВД (ВЖ98-ВД, ЭИ868-ВД)

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 14-3-571-2004

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов