



Трубы тонкостенные из коррозионностойкой стали 08Х21Г11АН6ч-П (ВНС53-П)

Область применения: Для трубопроводов высокого давления гидросистем летательных аппаратов, работающих во всеклиматических условиях в контакте с авиационными гидрожидкостями при температурах от минус 70 °С до 300 °С.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Сталь ВНС53-П является аустенитной азотосодержащей сталью, предназначена для изготовления труб с толщиной стенки 0,5-1,5 мм, выплавляется в открытой дуговой печи с плазменно-дуговым переплавом.

Технические характеристики

Механические свойства трубной заготовки диаметром 180 мм по ТУ 14-1-4924-91: Временное сопротивление — не менее 880 Мпа; предел текучести — не менее 490 Мпа, относительное удлинение — не менее 40 %.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-4924-90

Наименование: Заготовка трубная ободранная из стали марки 08Х21Г11АН6ч-П (ВНС53-П)

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4924-90

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4924-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4924-90

Наименование: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4924-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4924-90

Наименование: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4924-90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трубы тонкостенные из коррозионностойкой стали 08Х21Г11АН6ч-П (ВНС53-П)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов