



Техническая консультация

Наименование материала	Ширина, мм.	Поверхн. плотность, г/м	Свойства в эпоксиглепластике			
			Прочность при растяжении, ГПа	Прочность при сжатии, ГПа	Модуль упругости, ГПа	Толщина монослоя, мм
ЛУ-П-01	255+20	30+5	0,6-0,7	0,6-0,7	157+25	0,11+0,01
ЛУ-П-02	255+20	35+5	0,6-0,7	0,6-0,7	157+25	0,12+0,01
ЭЛУР-П	245+30	30+5	0,8-0,9	0,8-0,9	145+20	0,11+0,01
ЭЛУР-008-П	255+20	15+5	0,9-1,0	0,9-1,0	145+20	0,08+0,01
ЛЖУ-М-12	255+20	30+2	1,0-1,2	0,8-0,9	130+10	0,12+0,015
ЛЖУ-М-15	250+25	30+2	1,0-1,2	0,7-0,8	160+10	0,12+0,015

Чтобы купить **Углеродные однонаправленные ленты** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: